ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00173/22

Серия RU № 0396841

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты», место нахождения: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51, адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, д. 4А, ОГРН 1135249001800, Телефон: +78313240011, Адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты», место нахождения: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, д. 4А.

ПРОДУКЦИЯ Огнезащитная краска Стабитерм-207, изготовленная в соответствии с ТУ 2313-003-25572341-2013 «Огнезащитная краска Стабитерм-207».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 77 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 1643/ТР от 02.12.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1199-1200/22 от 30.08.2022 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изм. 1 (п. 3.4, п. 6.1).
Смотрите в приложении к сертификату бланк 0938091 (1 лист).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.12.2022 **ПО** 13.12.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Марутаев Александр Вячеславович (Ф.И.О.)

КОПИЯ

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00173/22

Серия RU № 0938091

Огнезащитная краска Стабитерм-207, изготовленная в соответствии с ТУ 2313-003-25572341-2013 «Огнезащитная краска Стабитерм-207» (Нанесение в соответствии с Технологическим регламентом № 020608/007.207), обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин)	Стальная колонна двутаврового сечения с приведенной толщиной металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 не менее, мм	Огнезащитная краска Стабитерм-207 (ТУ 2313-003-25572341-2013)		Толщина эмали защитной атмосферостойкой Стабитерм-007 по ТУ 2313-009-25572341-2013 не менее, мм
			толщина, мм	расход*, кг/м²	
7-я (не менее 15)	3,4	0,05	0,30	0,46	0,08
6-я (не менее 30)	3,4	0,05	0,60	0,92	0,08
5-я (не менее 45)	3,4	0,05	0,80	1,22	0,08
4-я (не менее 60)	3,4	0,05	1,32	2,01	0,08
3-я (не менее 90)	3,4	0,05	4,10	6,23	0,08
2-я (не менее 120)	3,4	0,05	7,0	10,64	0,08

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Общие сведения об области применения продукции	для повышения предела огнестойкости металлических конструкций
Общие условия эксплуатации продукции	от -35 °С до +50 °С
Общие условия хранения продукции	в герметично закрытой таре в помещениях, вдали от источников тепла, в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и воздействие атмосферных осадков, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.
Срок хранения	12 месяцев с даты изготовления
Срок службы или ресурс продукции	срок сохранения огнезащитной эффективности огнезащитного покрытия: внутри отапливаемых помещений – не менее 25 лет, внутри неотапливаемых помещений и в условиях открытой атмосферы – не менее 20 лет (при соблюдении условий нанесения и эксплуатации)

КОПИЯ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Марутаев Александр Вячеславович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.