

ООО "Биодом"

140101, Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 49, здание
Зааводуправление, офис 317

Паспорт качества № 12513

Партия № БИО04839

31.08.20

Герметик полиуретановый 2K еsоgооm PU-20 Белый, 12,5кг

№	Наименование показателя	Требования ТУ	Установлено анализом
1	Жизнеспособность при температуре (23±0,5) °С, ч, не менее	4	4,5
2	Относительное удлинение при разрыве на образцах-лопатках, %, не менее	400	540
3	Диапазон температур эксплуатации	от минус 60°С до плюс 70°С	Соответствует
4	Сопротивление текучести, мм, не более	2	0
5	Время отверждения при температуре (23±0,5) °С, с понижением температуры увеличивается	48	48
6	Цвет	белый	белый
7	Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	0,2	0,48
8	Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-швах, %, не менее	300	350
9	Характер разрушения на образцах-швах	когезионный	Когезионный
10	Величина максимально допустимой деформации, %, не менее	25	40

Главный технолог _____ / _____ /

Заклучение ОТК соответствует СТО _____

