

ООО «НПП Мицар»
192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.53, корп.1, лит.
Н, оф. 14 Тел.: (812) 404-53-55; 292-21-91; 292-21-62
ИНН7816638224/КПП 781601001/ОГРН1177847136466/ ОКПО15019465
р/с 40702810155100003223
БИК 044030653
К/с 30101810500000000653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Краска БТ-177
ТУ 2313-009-30584984-2015

Партия № 043 Масса нетто-1000 кг. Дата изготовления –_15.03.21_ г.

Количество мест-50х20=1000 кг

Тара –мет. ведро

№ п/п	Наименование показателя	Норма ТУ 2313-009-30584984-2015	Фактически
1	Внешний вид пленки	Ровная, без оспин и морщин, серебристая.	Соотв.
2	Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ±2)°С,ч, не более при 100-110 °С, мин, не более	16 30	15 30
3	Эластичность пленки , при изгибе, не более	1	1
4	Укрывистость невысушенной пленки , г/м2 не более	30	30

Допускается образование осадка при хранении. Перед употреблением тщательно перемешать, используя миксер или другие перемешивающие приспособления.

Заключение ОТК: соответствует ТУ 2313-009-30584984-2015

Начальник лаборатории ОТК _____



И.В. Шишкина