



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 391

Белорецкое шоссе 5, г. Магнитогорск,
Челябинская область,
Россия, 455002

Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29

E-mail: OOOOMEZ@magelectrod.ru

Гл. технолог (3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата 16.04.2019

Грузополучатель: ООО «ЦМ» Московская обл, Щелково, Заречная ул, дом № 143

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 от 04.12.17 Расходная накладная № 536 от 16.04.2019г

Контейнер ВОЛЬВО P546XC/174

Вид продукции	Условное обозначение	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
		ГОСТ	Марка			
электроды	MP-3 2,0 мм по 1 кг ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	2246-70	Св-08А	73-19	100	10 коробок
электроды	MP-3 ЛЮКС 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-118-00187240-2013	2246-70	Св-08А	248-19	2100	2 пал/420 пач
электроды	MP-3 ЛЮКС 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-118-00187240-2013	2246-70	Св-08А	252-19 251-19	1040 1040	1 пал/160 пач 1 пал/160 пач
электроды	УОНИ-13/55 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	2246-70	Св-08А	657-18	1890	2 пал/420 пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла							Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b Н/мм ²	Предел текучести σ_T Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Относительное сужение, ψ , %	Ударная вязкость, КСД, Дж/см ²	Угол загиба до появления первой трещины, 150 град	Ударная вязкость, КСД, t=-60 °C	C	Mn	Si	S	P
73-19	07.02.19	531	-	-	-	-	выд	-	0,08	0,36	0,28	0,006	0,020
248-19	10.04.19	501	-	26	-	129	-	164	0,06	0,39	0,20	0,011	0,017
251-19	12.04.19	501	-	26	-	129	-	-	0,08	0,32	0,17	0,011	0,016
252-19	12.04.19	501	-	26	-	129	-	-	0,07	0,39	0,20	0,012	0,016
657-18	12.10.18	548	-	28	-	213	-	-	0,06	0,86	0,44	0,011	0,017

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.
Осторожно хрупкое, боится влаги.

Инженер по качеству _____ А. Дадакина

