



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ GOODHIM F01 M1 С АНТИСЕПТИКОМ ДЛЯ OSB, SIP ПАНЕЛЕЙ, ФАНЕРЫ.

Назначение и область применения:

Состав нового поколения специально разработан для каркасно-панельного и модульного домостроения из OSB, SIP панелей, фанеры. В зонах повышенной влаги защищает поверхность от заражения и развития плесени, грибка. Идеально подходит для применения на внешних и внутренних конструкциях фасадов зданий (под утеплителем, сайдингом), кровле (под черепицей, под утеплителем внутри и снаружи), внутренних плитных перекрытиях и перегородках, используемых при строительстве в гаражах, технических комнатах, несущих конструкциях домов, кровель, фасадов, ванных комнатах, чердаках, сельскохозяйственных постройках, прочих строениях. Сохраняет объекты от воспламенения, риска распространения огня и разрушения от пожара.

Основные свойства:

- Позволяет надежно защитить обрабатываемую поверхность от плесени, грибка и гниения, увеличивая срок службы строения.
- Придает огнезащитную эффективность первой группы.
- Образует защитное декоративное покрытие.
- Обеспечивает длительную защиту поверхностей.
- Создает матовое, равномерное, плотное защитное покрытие.
- Придает поверхности эстетически привлекательный внешний вид.
- Экологически безопасен.
- Без запаха и вредных испарений.
- Прост в нанесении.
- Выпускается в белом цвете, возможна колеровка пигментами для водных красок (не более 5% колера по объему).

Способы применения:

1. Перед окраской поверхность очистить от пыли, грязи, старой отслаивающейся краски (с ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить).
2. Зараженную плиту или древесину необходимо предварительно обработать ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ GOODHIM DW400 в соответствии с инструкцией по применению.
3. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлёвкой на латексной основе или сухой строительной смесью с обязательной проверкой ее на совместимость с составом. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.
4. Перед применением КРАСКУ ОГНЕЗАЩИТНУЮ GOODHIM F01 перемешать.
5. Продукт поставляется в готовом к применению виде.
6. Наносить на готовые конструкции и изделия, не подвергающиеся последующей механической обработке.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

7. Влажность деревянных поверхностей должна быть естественной.
8. Наносить кистью, валиком или краскопультом в один или более слоев, в зависимости от применяемого оборудования, ровным слоем без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей.
9. Температура воздуха не должна быть ниже +5°C, относительная влажность воздуха - не более 90%.
10. **Срок эксплуатации:** для наружных работ - не менее 3 лет, для внутренних работ - не менее 25 лет.
11. **Расход:** состав обеспечивает защиту от огня, позволяет увеличить время для локализации очага пожара или эвакуации из строения, **до 45 минут** при расходе от 230-300 г/м², **до 60 минут** при расходе от 450-500 г/м² в зависимости от метода нанесения, без учета технологических потерь.
12. **Время** промежуточной **сушки** между слоями - не менее 2 часов. Время полного высыхания – 24 часа при температуре воздуха 20-25°C. Полные эксплуатационные свойства поверхность приобретает по истечении 7 суток.

Упаковка и фасовка:

Пластиковое ведро 5кг, 10кг.

Хранение и транспортировка:

Хранить в плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов. Гарантийный срок хранения — 18 мес. от даты изготовления. Пожаро-взрывобезопасна. При замораживании и после размораживания препарат не теряет своих защитных свойств.

Меры безопасности:

Не работать при температуре ниже +5 °C. При попадании в глаза, на кожу, слизистые оболочки — промыть большим количеством воды теплой водой. Беречь от детей. Работать в защитных очках, перчатках. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

Состав:

Дисперсия поливинилацетата, наполнитель, антипирен, стабилизатор, антисептик, вода.

Произведено: по ТУ 2316-019-03856078-2016.