



стр. 1

Дата создания 4/21/2018

Technical Data Sheet

Plastic Primer Spray

Аэрозольный грунт для пластика

Описание

Высокоэластичный аэрозольный грунт для подготовки к окраске пластиков. Применяется для усиления адгезии лакокрасочных материалов к большинству автомобильных пластиков, исключая полиэтилен.

Область применения:

- для грунтования новых или поврежденных окрашиваемых пластиков в процессе ремонта автомобилей.

Продукты

162.0400

Аэрозольный грунт для пластика, 400 мл

Свойства

- Обладает прекрасной адгезией к окрашиваемым пластикам
- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Содержит серебристый пигмент для контроля нанесения
- Перекрывается всеми лакокрасочными материалами.

Подложки для нанесения

- новые и поврежденные окрашиваемые пластики, старые/заводские лакокрасочные покрытия.





Technical Data Sheet

стр. 2 Дата создания 4/21/2018

Plastic Primer Spray

Аэрозольный грунт для пластика

ПОДГОТОВКА

- Поверхности из пластика необходимо очистить от пыли и обезжирить с применением Wolf Жидкости для удаления силикона
- Для усиления адгезии пластики следует заматировать, затем повторно очистить и полностью высушить

НАНЕСЕНИЕ

 Встряхнуть баллончик	2 минуты
 Нанесение	Нанести максимум 2 тонких слоя Одного баллончика достаточно для обработки 2 – 3 м ²
 Межслойная выдержка, 20°C	Межслойная выдержка: 3 – 5 минут
 Очистка сопла	После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

СУШКА



Воздушная сушка при 20°C / 50% отн. влажности

- сушка «от пыли»: 5 минут
- перекрывать: через 10 – 15 минут

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ



Наносить последующие материалы согласно технологии окраски автомобильных пластиков.





Technical Data Sheet

стр. 3 Дата создания 4/21/2018

Plastic Primer Spray

Аэрозольный грунт для пластика

Примечания

- Наносить с расстояния 25 – 30 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала.
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

Очистка оборудования

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(кг/л)	
162.0400	Аэрозольный баллончик 400 мл	10	0.71	серебристый

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

