



Technical Data Sheet

стр. 1 Дата создания 12/9/2017

2K Wash Primer 2:1

2K Протравливающий грунт 2:1

Двухкомпонентный протравливающий и антикоррозионный фосфатирующий грунт. Использование протравливающего грунта обеспечивает надежную адгезию лакокрасочных покрытий к металлам.

Область применения:

- для грунтования и защиты от коррозии металлических кузовных деталей легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

Продукты

150.0800	Протравливающий грунт, 0.8 л
151.0400	Отвердитель для протравливающего грунта, 0.4 л

Свойства

- Фосфатирующий грунт гарантирует адгезию к любым металлическим деталям автомобильного кузова
- Защищает металл от коррозии благодаря наличию специальных антикоррозионных добавок
- После смешивания с отвердителем готов к нанесению
- Нанесение последующих материалов после непродолжительной сушки. Шлифования не требуется.

Подложки для нанесения

- обычная и оцинкованная сталь, алюминий, OEM / ремонтные покрытия, полиэфирные шпатлевки.





Technical Data Sheet

стр. 2 Дата создания 12/9/2017

2K Wash Primer 2:1

2K Протравливающий грунт 2:1

ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность, используя WOLF Жидкость для удаления силикона
- Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы
Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным переходом на старое лакокрасочное покрытие
- Отшлифовать металлические поверхности абразивами P120 – 180 – 240
- Очистить поверхность вновь, используя WOLF Жидкость для удаления силикона.

НАНЕСЕНИЕ

 Разведение	В соотношении 2:1 по объему с WOLF отвердителем для 2K Протравливающего грунта 2:1. Грунт готов к нанесению через 15 минут после смешивания.
VOC	780 г/л [2004/42/ПВ(с)(780)]
 FORD 4, 20°C	18 – 20 секунд
 20°C	прим. 48 часов
	Дюза: 1.2 – 1.4 мм Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
 Нанесение	1 – 2 слоя
 Межслойная выдержка, 20°C	прим. 5 минут
 Выдержка перед нанесением последующих материалов	прим. 15 минут

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ



- наносить WOLF 2K акриловые наполнители / грунты-наполнители или защитные антигравийные покрытия.





Technical Data Sheet

стр. 3 Дата создания 12/9/2017

2K Wash Primer 2:1

2K Протравливающий грунт 2:1

Примечания

- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при окраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с кислотными грунтами применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
- Плотно закрывать емкости с материалами
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Продукты	Упаковка	Срок хранения	Плотность	Цвет
		год	кг/л	
150.0800	банка, 0.8 л	1	0.90	бежевый
151.0400	банка, 0.4 л	1	0.97	бесцветный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

