

# MONARCA® АКРИЛОВАЯ КРАСКА ТЕРМОСТОЙКАЯ



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



**Объем баллона 520 мл  
Масса нетто краски 270 г  
Объем краски в баллоне под давлением 400 мл**

#### **Краткое описание.**

Высококачественная быстросохнущая акриловая краска, предназначенная для обеспечения долговечной защиты поверхностей, рабочая температура которых достигает +600°C. Быстросохнущая формула обеспечивает гладкое однородное покрытие. Легко наносится в труднодоступных местах. Равномерно распыляется и не растекается по поверхности. Для внешних и внутренних работ.

#### **Область применения.**

Идеальна для окраски бойлеров, печей, каминов, печных труб, различных тепловых установок, нагревателей и грилей. Идеально подходит для окрашивания поверхностей из металла, кирпича и камня.

#### **Способ применения.**

1. Защитите поверхности, не подлежащие окраске, во избежание попадания в процессе окрашивания.
2. Поверхность, подлежащую окраске, следует очистить и обезжирить.
3. Наносить краску при температуре от +5°C до +32°C.
4. Перед началом работы тщательно встряхните баллон в течение 1-3 минут, пока шарики внутри не начнут свободно перемещаться, издавая характерный стук. Баллон следует держать распылителем вверх. В процессе работы рекомендовано повторять встряхивание.
5. Наносить краску следует с расстояния около 25 см.
6. Для достижения наилучшего результата наносите на поверхность в несколько тонких слоев, постепенно прогревая каждый слой до 200°C-300°C.

**ВНИМАНИЕ!** После использования для очистки клапана переверните баллон вверх дном и распыляйте до прекращения выхода краски и начала выхода бесцветного газа.

#### **Время высыхания.**

5-15 минут до нанесения следующего слоя (в зависимости от толщины слоя и внешних условий). Полное высыхание достигается не менее чем через 1 час (в зависимости от толщины слоя и внешних условий).

#### **Очистка.**

Минеральными растворителями.

#### **Меры предосторожности.**

Огнеопасно! Баллон под давлением! Не давать детям! Не протыкать! Не курить во время применения! Использовать защитные очки, перчатки и СИЗ органов дыхания. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не принимать внутрь. Не вдыхать испарения. Использовать только по прямому назначению в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон

Импортер/Компания уполномоченная принимать претензии:  
ООО «РБКНгрупп»  
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 10

тел.: +7 (495) 231- 23- 80  
[www.rbkngroup.com](http://www.rbkngroup.com)

предохранять от ударов, воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать, не сжигать даже использованный баллон. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

#### ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основа:	Акриловый полимер
Тип ЛКМ:	Краска
Тип работ:	Внутренние/внешние работы
Температура нанесения:	от +5°C до +32°C
Температура эксплуатации:	До 600°C
Время сушки до нанесения следующего слоя:	5 - 15 минут (в зависимости от толщины слоя и внешних условий)
Время сушки:	От 60 минут (в зависимости от вида окрашиваемого материала, количества нанесенных слоев, внешних условий)
Расход:	До 3 м <sup>2</sup> (в зависимости от вида окрашиваемого материала, количества нанесенных слоев, внешних условий)
Состав:	Модифицированная акриловая смола, пигменты, функциональные добавки, этилацетат, бутилацетат, диметиловый эфир. Не содержит озоноразрушающих веществ.
Масса нетто:	270 г
Объем баллона:	520 мл
Срок годности:	5 лет в оригинальной упаковке
Количество в коробке:	12 шт.
Размер коробки:	207*277*207 мм
Вес коробки:	4,804 кг

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные вами результаты. В каждом отдельном случае рекомендуется провести предварительное испытание.

---

Импортер/Компания уполномоченная принимать претензии:  
ООО «РБКНгрупп»  
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 10

тел.: +7 (495) 231- 23- 80  
[www.rbkngroup.com](http://www.rbkngroup.com)