

## Sika® MultiSeal

### Битумная герметизирующая лента

**Описание материала** Самоклеящаяся, модифицированная каучуком, битумная герметизирующая лента. С одной стороны ламинированная алюминиевой фольгой.

**Применение** Герметизация и ремонт протечек воды:

- На крышах, включая металлические кровли
- Герметизация и ремонт трещин
- Ремонт различных типов битумных кровель

**Характеристики / Преимущества**

- Простота применения
- Высокая экономичность
- Отличная адгезия к большинству материалов и оснований
- Устойчива к атмосферным воздействиям
- Самоклеящаяся
- Стойкость к ультрафиолету
- Стойкость к битуму
- Может окрашиваться
- Может применяться при низких температурах

### Характеристики материала

**Внешний вид / Цвет** Лента выпускается двух различных цветов:

- Верхняя сторона: окрашенная алюминиевая фольга, матово-серая или кирично-коричневая
- Нижняя сторона: самоклеящаяся битумная лента, защищенная пленкой, препятствующей слипанию



## Упаковка

Длина рулона	Ширина рулона	Рулонов в коробке
3 м	100 мм	12
3 м	200 мм	6
3 м	225 мм	6
10 м	50 мм	6
10 м	75 мм	4
10 м	100 мм	3
10 м	150 мм	2
10 м	200 мм	3
10 м	225 мм	2
10 м	300 мм	1
10 м	450 мм	1
10 м	600 мм	1

## Хранение

**Условия хранения / Срок годности** 36 месяца с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской упаковке, в сухих условиях, в защищенном от прямого солнечного света месте, при температуре от +5°C до +25°C

## Технические характеристики

**Химическая основа** Модифицированная каучуком битумная лента

**Плотность** 1.2 - 1.5 г/см<sup>3</sup> (+20°C)

**Толщина** ~ 1.2 мм (включая алюминиевую фольгу толщиной ~0,05 мм)

**Класс пожароопасности** B2 по DIN 4102

**Рабочая температура** -20°C до +70°C

## Механические / Физические свойства

**Прочность на растяжение** ~ 3, 6 МПа

**Растяжение до разрыва** 50%

## Информация о системе

### Применение

**Качество основания** Основание должно быть прочным чистым, сухим, без пыли, цементного молочка, масел смазок, отслаивающихся частиц.

**Подготовка основания** Все отслаивающиеся частицы, цементное молочко, лакокрасочные и другие покрытия, ржавчина должны быть удалены механически подходящим инструментом.

Металлические поверхности, пластики и т. п. должны быть тщательно протерты очистителями / растворителями (например, Sika® Clener-205).

На пористых основаниях (бетон, штукатурка) адгезию можно улучшить обработкой битумной грунтовкой (например, Inertol-1). Дайте грунтовке просохнуть не менее 1 часа.

## Условия нанесения/ Ограничения

**Температура основания** От +5°C до +40°C

При температуре ниже +10°C лента и основание должны быть прогреты предварительно и во время производства работ. Используйте оборудование подогрева воздуха.

**Температура воздуха** От +5°C до +40°C

При температуре ниже +10°C лента и основание должны быть прогреты предварительно и во время производства работ. Используйте оборудование подогрева воздуха.

**Влажность основания** Основание должно быть сухим.

## Инструкция по применению

**Способы применения /  
Инструменты** Отрежьте ленту необходимой длины, удалите защитную пленку и с силой прикатайте ленту к основанию подходящим роликом.

Все соединения должны быть сделаны с нахлестом не менее 50 мм.

Замечание: Адгезию к основанию можно улучшить, нагревая ленту горячим воздухом во время работы.

**Замечания по  
применению/  
ограничения** Непригодна для герметизации воды под давлением. При необходимости выполнить гидроизоляцию от воды под давлением проконсультируйтесь в техническом отделе компании Sika.

Не пригодна для производства работ на потолочных поверхностях при высокой температуре (> +25°C).

Из-за наличия битума в ленте, покрытия, пластики и натуральные камни могут изменить цвет.

На пористых основания возможна фильтрация воды из-под ленты Sika® MultiSeal®.

**Важное  
замечание** Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам

**Местные  
ограничения** Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых местными правовыми актами, применение данного материала может быть различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область применения в техническом описании на материал.

**Информация по  
безопасности и  
охране труда** За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам безопасности, которые содержат данные по физическим свойства, экологии, токсичности и другую информацию.

**Заявление об  
ограничении  
ответственности** Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов, при правильном хранении и применении при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высыпается по запросу.



**Клиентское и техническое  
обслуживание**  
**ООО «Зика»**  
141730, г. Лобня,  
ул. Гагарина, д. 14  
Тел.: +7 (495) 5 777 333  
Факс. +7 (495) 5 777 331  
[www.sika.ru](http://www.sika.ru)

