

Система сертификации ГОСТ Р

ЗАО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

КОМПОЗИТ  ТЕСТ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ РОСС RU.0001.21АЮ48.

141070 г. Королев, Московская область, ул. Пионерская, д. 4
тел. (495) 516-66-72, 516-90-99, 513-49-16, факс (495) 511-79-87

Всего листов 5

Лист 1

«УТВЕРЖДАЮ»



Руководитель
Испытательного центра

Ю.П. Гордеев

» 2012 г.

ПРОТОКОЛ

испытаний стоек

№ 622/853-2012 от 27.04.2012 г.

Настоящий протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям
Настоящий протокол не может быть полностью или частично
воспроизведен без письменного согласия ЗАО «Центр сертификации «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»

2012

Протокол № 622/853-2012		Всего листов 5
		Лист 2
Заявитель:	ООО «Билар Групп»	
Описание образцов:	На испытания были предоставлены образцы стоек: - шпилька M20 с размером опорной плиты 118x118мм; - шпилька M24 с размером опорной плиты 150x150мм; - шпилька M30 с размером опорной плиты 150x150мм.	
Основание для проведения испытаний:	Решение по заявке ОС Композит-Сертификат»	
Акт отбора образцов:	ИЦ «Композит-Тест»	
Дата проведения испытаний:	начало – 20.04.2012 окончание -27.04.2012	
Испытательное оборудование и средства измерений:	Испытательная машина «Instron 1125» до 10 тс. Св-во о поверке № 424576/445 до 1 августа 2012 г.	
Определяемые показатели и характеристики:	Определение максимальной нагрузки при потере устойчивости .	

Результаты испытаний стойки со шпилькой M20


№	Схема испытаний	Фото образцов	Максимальная нагрузка, кг	Характер разрушения
1	2	3	4	5
1	Определение максимальной нагрузки при потере устойчивости (расстояние между гайками 152мм)		6405,23 7230,50 9026,65 Ср.зн. 7554,13	Изгиб шпильки, потеря устойчивости 

Результаты испытаний стойки со шпилькой М24

№	Схема испытаний	Фото образцов	Максимальная нагрузка, кг	Характер разрушения
1	2	3	4	5
2	Определение максимальной нагрузки при потере устойчивости (расстояние между гайками 145мм)		15769,62 17155,96 15484,20 Ср.зн. 16136,59	Изгиб шпильки, потеря устойчивости 

Протокол №622/853-2012				Всего листов 5
				Лист 5
Результаты испытаний стойки со шпилькой М30				
№	Схема испытаний	Фото образцов	Максимальная нагрузка, кг	Характер разрушения
1	2	3	4	5
3	Определение максимальной нагрузки при потере устойчивости (расстояние между гайками 140мм)		22456,68 26727,82 20581,04 Ср.зн. 23255,18	Изгиб шпильки, потеря устойчивости 

Начальник лаборатории



Давыдова А.В.