

FIXPRO ЗЕРКАЛА

ГИБРИДНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не повреждает обратную сторону зеркал
- Для крепления на любые поверхности
- Экстремально высокая начальная хватка
- Не требует дополнительной фиксации
- Без запаха. Не содержит растворителей
- Подходит для влажных помещений
- Постоянно прочность и эластичный шов
- Сглаживает неровности основания до 5 мм
- Внутри и снаружи помещения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FIXPRO ЗЕРКАЛА – мощный монтажный клей-герметик на основе SMP технологии, отверждаемый в результате реакции с влагой воздуха, специально адаптированный для применения во влажных помещениях.

Продукт соответствует классу эмиссии летучих органических соединений (VOC/ЛОС) **A+** (очень низкая эмиссия) по французскому стандарту эмиссии в опасных VOC в воздух помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PRO FIX ЗЕРКАЛА применяется для монтажа любых, даже очень тяжелых, зеркал без сверления и гвоздей внутри и снаружи помещения. Клей также может быть использован помещения для крепления других элементов на основания из: дерева, бетона, гипса, ДСП/ДВП, кирпича, алюминия, металла, пластика и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Для достижения наилучшего результата склеивания основания должны быть сухими (допустимо немного влажными), прочными, чистыми, без масла, жира и пыли.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 °C до +40 °C. Клей рекомендуется наносить с использованием



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	SMP – силан-модифицированный полимер (гибрид)
Цвет	Белый
Плотность	1,57 г/мл
Время пленкообразования	10 минут
Скорость высыхания	ок. 2 - 3 мм/сутки
Модуль при 100% растяжении	1,39 Н/мм ²
Удлинение при разрыве	335 %
Прочность на разрыв	2,2 МПа
Твердость по Шору, А	ок. 55
Температура эксплуатации	от - 30 °C до + 90 °C
Температура применения	от + 5 °C до + 40 °C
Расход	Упаковка на: • 15 п.м полосы Ø5 мм • 7-8 п.м V-образным носиком

⁽¹⁾ Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться

прилагаемой V-образной насадки/носика. Навинтите носик-аппликатор. Зафиксируйте

небольшие полосы вспененной клейкой ленты (толщина 2-3 мм) на обратной стороне зеркала, для обеспечения расстояния необходимого для формирования клеевого шва нужной толщины. Нанесите клей при помощи пистолета-экструдера вертикальными полосами с интервалом 10-20 см для обеспечения вентиляции. Привести приклеиваемый элемент в нужное положение и хорошо прижать, обеспечив достаточную толщину клеевого соединения. Доступ воздуха и влаги необходим для отверждения. Не наносить клей точками!

Так как продукт обладает высокой начальной хваткой, поддержка во время высыхания клея обычно не требуется. Для очень тяжелых зеркал и зеркал сложной формы установите дополнительные опоры. За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

FIXPRO ЗЕРКАЛА обладает превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не подходит для: ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных оснований

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- До высыхания - ацетон
- После высыхания - механическим способом
- Руки могут быть очищены с помощью мыла и воды

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

УПАКОВКА

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Упаковка	Артикул	Штрих-код
Картридж 290 мл	12013924	8711595210270

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить клей в закрытой заводской упаковке при температуре от +10 °C до +30 °C, в сухом помещении. Морозостойкость до - 15° C (не более 5 суток). Срок годности продукта 18 месяцев. Дата производства (PD xxxx) или дата окончания срока годности (BB xxxx) указана на упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, взяв с собой упаковку товара или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в проветриваемом помещении. Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте bostik.ru.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

