



|                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Объем                                                       | 980ml                                                                      |
| Выход пены                                                  | До 70 литров из одного баллона ( в зависимости от температуры и влажности) |
| Время отверждения                                           | Сухая на ощупь через 20-25 минут (при нормальных условиях)                 |
| Образование поверхностной пленки                            | Ок. 10 мин. (при нормальных условиях)                                      |
| Скорость отверждения                                        | 40 минут для зазора 2 см (при нормальных условиях)                         |
| Термостойкость                                              | От -40 <sup>0</sup> до +90 <sup>0</sup> С                                  |
| Температура применения                                      | От + 5 <sup>0</sup> до + 35 <sup>0</sup> С                                 |
| Огнестойкость                                               | В3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2)                                     |
| Время отлипа                                                | при +20°C не более 10 мин<br>при - 10°C не более 25 мин                    |
| Кажущаяся плотность                                         | 20-27 кг/м3                                                                |
| Время полной полимеризация                                  | 20-25 часов                                                                |
| Коэффициент теплопроводности                                | не более 0,035 КПа/м2                                                      |
| Напряжение сжатия при 10% деформации                        | не менее 25 КПа/м2                                                         |
| Усадка, %,                                                  | не более 2,3%                                                              |
| Прочность при растяжении, кН/м2 при 10% линейной деформации | не менее 46 кН/м2                                                          |
| Относительное удлинение при разрыве, %,                     | не менее 11%                                                               |

## Техническое описание:

PHG Industrial MAX 70 – однокомпонентная, профессиональная монтажная пена с максимальным выходом до 70 литров. Обновленная формула, применяемая для изготовления данной пены, позволяет добиться максимального результата в работе. Самый высокий показатель по выходу пены и минимальный показатель по вторичному расширению.

## Области применения:

1. Монтаж и герметизация оконных и дверных блоков.
2. Заполнение пустот и швов.
3. Создание звукоизоляционного и теплоизоляционного слоя.
4. Герметизация монтажных отверстий.

## Характеристики:

1. Прекрасная адгезия к большинству строительных материалов (кроме тефлонов, полипропилена и полиэтилена)
2. Высокий выход пены с сохранением отличной структуры.
3. Прекрасные монтажные способности (не стекает с вертикальных поверхностей)
4. Отличная стабильность (отсутствует усадка). Коэффициент вторичного расширения минимален.

## Инструкция по применению:

Тщательно встряхнуть баллон с монтажной пеной в течение 30 секунд. В последующем, постоянно встряхивать баллон в перерывах между работой. Накрутить баллон на пистолет для монтажной пены. Поверхность перед применением очистить от пыли и обезжирить. Перед нанесением увлажнить поверхности (Увлажнение поверхности улучшает адгезию, позволяет добиться более быстрой полимеризации, ускоряет отверждение). Свежая, не застывшая, пена легко удаляется очистителем монтажной пены ***Absolute PROF Cleaner***.

