



Объем	1000ml
Выход пены	До 65 литров из одного баллона (в зависимости от температуры и влажности)
Время отверждения	Сухая на ощупь через 20-25 минут (при нормальных условиях)
Образование поверхностной пленки	Ок. 10 мин. (при нормальных условиях)
Скорость отверждения	40 минут для зазора 2 см (при нормальных условиях)
Термостойкость	От -40 ⁰ до +90 ⁰ С
Температура применения	От + 5 ⁰ до + 35 ⁰ С
Огнестойкость	B1
Время отлипа	при +20 ⁰ С не более 10 мин
Кажущаяся плотность	20-25 кг/м3
Время полной полимеризация	20-25 часов
Коэффициент теплопроводности	не более 0,035 КПа/м2
Напряжение сжатия при 10% деформации	не менее 25 КПа/м2
Усадка, %,	не более 2,3%
Прочность при растяжении, кН/м2 при 10% линейной деформации	не менее 46 кН/м2
Относительное удлинение при разрыве, %,	не менее 11%

Техническое описание:

PHG Industrial B1 FireStop – всесезонная противопожарная монтажная пена под пистолет. Применяется для заполнения и герметизации пустот, щелей, монтажных проемов, а также других строитель- монтажных работ требующих особого класса пожаробезопасности. Благодаря свойствам огнестойкости, отлично подходит для герметизации швов при установке печей, каминов, отопительного оборудования, а также монтажа кабельных каналов в помещениях с повышенной температурой окружающей среды.

Области применения:

1. Монтаж и герметизация оконных и дверных блоков.
2. Заполнение пустот и швов.
3. Создание звукоизоляционного и теплоизоляционного слоя.
4. Герметизация монтажных отверстий.

Характеристики:

1. Прекрасная адгезия к большинству строительных материалов (кроме тефлонов, полипропилена и полиэтилена)
2. Высокий выход пены с сохранением отличной структуры.
3. Прекрасные монтажные способности (не стекает с вертикальных поверхностей)
4. Отличная стабильность (отсутствует усадка). Коэффициент вторичного расширения минимален.

Инструкция по применению:

Тщательно встряхнуть баллон с монтажной пеной в течение 30 секунд. В последующем, постоянно встряхивать баллон в перерывах между работой. Накрутить баллон на пистолет для монтажной пены. Поверхность перед применением очистить от пыли и обезжирить. Перед нанесением увлажнить поверхности (Увлажнение поверхности улучшает адгезию, позволяет добиться более быстрой полимеризации, ускоряет отверждение). Свежая, не застывшая, пена легко удаляется очистителем монтажной пены ***Absolute PROF Cleaner***.

