



<b>Объем</b>	1000ml
<b>Выход пены</b>	До 70 литров из одного баллона ( в зависимости от температуры и влажности)
<b>Время отверждения</b>	Сухая на ощупь через 20-25 минут (при нормальных условиях)
<b>Образование поверхностной пленки</b>	Ок. 10 мин. (при нормальных условиях)
<b>Скорость отверждения</b>	40 минут для зазора 2 см (при нормальных условиях)
<b>Термостойкость</b>	От -40 <sup>0</sup> до +90 <sup>0</sup> С
<b>Температура применения</b>	От + 5 <sup>0</sup> до + 35 <sup>0</sup> С
<b>Огнестойкость</b>	B3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2)
<b>Время отлипа</b>	при +20 <sup>0</sup> С не более 10 мин при - 10 <sup>0</sup> С не более 25 мин
<b>Кажущаяся плотность</b>	20-27 кг/м3
<b>Время полной полимеризация</b>	20-25 часов
<b>Коэффициент теплопроводности</b>	не более 0,035 КПа/м2
<b>Напряжение сжатия при 10% деформации</b>	не менее 25 КПа/м2
<b>Усадка, %,</b>	не более 2,3%
<b>Прочность при растяжении, кН/м2 при 10% линейной деформации</b>	не менее 46 кН/м2
<b>Относительное удлинение при разрыве, %,</b>	не менее 11%

### Техническое описание:

PHG Absolute 70 – однокомпонентная, профессиональная монтажная пена с максимальным выходом до 70 литров. Обновленная формула, применяемая для изготовления данной пены, позволяет добиться максимального результата в работе, при минимальных затратах.

### Области применения:

1. Монтаж и герметизация оконных и дверных блоков.
2. Заполнение пустот и швов.
3. Создание звукоизоляционного и теплоизоляционного слоя.
4. Герметизация монтажных отверстий.

## **Характеристики:**

1. Прекрасная адгезия к большинству строительных материалов (кроме тефлонов, полипропилена и полиэтилена)
2. Высокий выход пены с сохранением отличной структуры.
3. Прекрасные монтажные способности (не стекает с вертикальных поверхностей)
4. Отличная стабильность (отсутствует усадка). Коэффициент вторичного расширения минимален.

## **Инструкция по применению:**

Тщательно встряхнуть баллон с монтажной пеной в течение 30 секунд. В последующем, постоянно встряхивать баллон в перерывах между работой. Накрутить баллон на пистолет для монтажной пены. Поверхность перед применением очистить от пыли и обезжирить. Перед нанесением увлажнить поверхности (Увлажнение поверхности улучшает адгезию, позволяет добиться более быстрой полимеризации, ускоряет отверждение). Свежая, не застывшая, пена легко удаляется очистителем монтажной пены **Absolute PROF Cleaner**.



ООО «ПолиХимГруп»  
Г.Москва 1-й Нагатинский проезд, дом 2 стр. 4Б  
8 (499) 375-84-03