

FIXPRO МОМЕНТАЛЬНЫЙ

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ ГИБРИДНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый набор прочности (15 минут)
- Высокая конечная прочность соединения
- Без запаха. Не содержит растворителей
- Без усадки и без пузырей.
- Внутри и снаружи
- Устойчив к УФ-излучению, атмосферным воздействиям и воде
- Поглощает механические и акустические вибрации
- Для большинства материалов
- Нейтральная реакция отверждения
- Легко шлифуется
- Может быть окрашен

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FIXPRO МОМЕНТАЛЬНЫЙ - это высококачественный монтажный клей на основе SMP технологии, отверждаемый в результате реакции с влагой воздуха. Клей применяется для широкого диапазона строительных материалов, формируя постоянно упруго-эластичное крепление.

Продукт соответствует классу эмиссии летучих органических соединений (VOC/ЛОС) **A+** (очень низкая эмиссия) по французскому стандарту эмиссии в опасных VOC в воздух помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FIXPRO МОМЕНТАЛЬНЫЙ - клей с высокой скоростью набора прочности. Высокая начальная прочность позволяет крепить элементы немедленно, без дополнительной поддержки. * Небольшая дополнительная нагрузка возможна уже через 15 минут после приклеивания. Клей имеет высокие показатели адгезии к большинству строительных материалов: ПВХ, металл, дерево, полиуретан, сталь, гипс, бетон, керамика алюминий, камень, стекло, плитка, твердые пластики и т.д.

**Дополнительная опора может потребоваться в случае крепления очень тяжелых элементов и элементов со смещенным центром тяжести.*



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	Силан-модифицированный полимер SMP
Цвет	Белый
Плотность	1,5 г/мл
Время пленкообразования	5 - 10 минут
Начальная прочность	100 кг/м ²
Е-Модуль	8,4 МПа
Удлинение при разрыве	190 %
Прочность на растяжение	2,9 МПа
Твердость по Шору, А	ок. 65
Температура эксплуатации	от - 30 °С до + 90 °С
Температура применения	от + 5 °С до + 40 °С
Конечная прочность соединения	• дерево/дерево – 40 кг/см² • алюминий/алюминий – 30 кг/см² • ПВХ/ПВХ - 25 кг/см²
Расход	Упаковка на: • 15 п.м полосы Ø5 мм • 7 п.м V-образным носиком

⁽¹⁾ Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Для достижения наилучшего результата склеивания основания должны быть сухими (допустимо немного влажными), прочными, чистыми, без масла, жира и пыли

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 °С до +40 °С. Срежьте ножом коническую часть наконечника картриджа, оставив часть с резьбой. Навинтите носик-аппликатор и обрежьте его для получения отверстия нужного диаметра.

Нанесите клей на одну из поверхностей при помощи пистолета-экструдера полосами с интервалами 10–20 см в зависимости от габаритов склеиваемых элементов. При склеивании невпитывающих поверхностей не допускается сплошное нанесение клея. Доступ воздуха и влаги необходим для отверждения. Не наносить точками! Приклеиваемый материал установить на место монтажа и прижать. Толщина клеевого соединения влияет на его прочность. Наилучшие результаты при толщине 3 - 4 мм. Рекомендуется использовать вспененную клейкую ленту для обеспечения необходимой толщины клеевого соединения или другие дистанционные прокладки, которые можно аккуратно разместить поперек клеевого валика до монтажа изделия.

За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

FIXPRO МОМЕНТАЛЬНЫЙ обладает превосходной адгезией к большинству непористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

FIXPRO МОМЕНТАЛЬНЫЙ прекрасно окрашивается красками на водной основе. Предварительно проведите тест на совместимость с краской.

Перед применением краски, обязательно очистите герметик и стыки поверхности. Клей также может быть зашлифован для придания ровности после отверждения. Для оптимального результата рекомендуется производить окрашивание через несколько дней после нанесения.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для: ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных оснований

- Не подходит для продолжительного воздействия воды и эксплуатации под водой.
- Не применять в сочетании с хлоридами (в бассейнах)
- Не подходит для деформационных швов

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- До высыхания - ацетон или Уайт-спирит.
- После высыхания - механическим способом.
- Руки могут быть очищены с помощью мыла и воды.

УПАКОВКА

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Упаковка	Артикул	Штрих-код
Картридж 290 мл.	12013927	8711595210300

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить клей в закрытой заводской упаковке при температуре от +10 °С до +30 °С, в сухом помещении. Срок годности продукта 18 месяцев. Дата производства (PD xxxx) или дата окончания срока годности (BB xxxx) указана на упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью взяв с собой этикетку изделия. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в проветриваемом помещении. Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте bostik.ru.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

