



Yeşilbayır Mahallesi, Şimşir Sokak, Numara 22 Hadımköy - İstanbul - Türkiye  
T. +90 212 771 13 71 • F. +90 212 771 38 88 [www.aktfix.com](http://www.aktfix.com) • [info@aktfix.com](mailto:info@aktfix.com)

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (TDS)

# **BULL CA12 SUPER GLUE (20 CPS/20LV)** **BULL CA12 СУПЕРКЛЕЙ**

## 1 – ОПИСАНИЕ

BULL CA12 20LV - универсальный однокомпонентный быстро полимеризующийся клей на цианакрилатной основе очень высокой прочностью и быстрым отверждением. Идеален для случаев, когда требуется быстрое схватывание и точечное применение. Характеризуется быстрым, надежным склеиванием, устойчивостью к перепадам температуры и действию влаги. Время схватывания: 5-15 с.

## 2 – СВОЙСТВА

- Моментальное склеивание
- Высокая прочность уже после нескольких секунд

## 3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, ФАРФОРА, КЕРАМИКИ, КАМНЯ, СТЕКЛА, РЕЗИНЫ, РАЗЛИЧНЫХ ПЛАСТМАСС, ДЕРЕВА, А ТАКЖЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

## 4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Склеиваемые поверхности должны быть гладкими и тщательно подогнаны друг к другу. Нанести каплю клея на один из склеиваемых материалов, затем крепко прижать на 5-10 секунд друг к другу. Температура применения от +5°C до +40°C.

## 5- УПАКОВКА

| Артикул         | Объем  | Расфасовка |
|-----------------|--------|------------|
| BULL CA12 20 LV | 20 гр. | 160        |
| BULL CA12 20 LV | 50 гр. | <b>160</b> |

## 6- ХРАНЕНИЕ

Хранения 12 месяцев при условии в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25°C.

## 7- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Цианакрилаты должны храниться в оригинальной герметичной упаковке.
- Не нагревать



Yeşilbayır Mahallesi, Şimşir Sokak, Numara 22 Hadımköy - İstanbul - Türkiye  
T. +90 212 771 13 71 • F. +90 212 771 38 88 [www.aktix.com](http://www.aktix.com) • [info@aktix.com](mailto:info@aktix.com)

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (TDS)

- Цианакрилаты могут моментально приклеяться к коже
- Может вызывать серьезное раздражение глаз
- Может загустеть в тубике при неплотном закрывании!

### 8- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

С целью достижения наилучшего результата поверхности склеиваемых поверхностей необходимо очистить и обезжирить. Данный продукт лучше использовать при зазорах 0,05 мм. Этот продукт не рекомендуется для использования в среде чистого кислорода и обогащенных кислородом системах, а также в качестве герметика для хлора и других сильных окислителей.

Информацию по безопасному обращению с этим продуктом можно получить в таблице данных по безопасности материала (SDS).

### 9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                     |                                    |              |
|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Основа              | : Этил-Цианакрилат                 |              |
| Внешний вид         | : Жидкий гель                      |              |
| Темп. применения    | : от +5°C до +30°C                 |              |
| Цвет                | : Бесцветный                       |              |
| Плотность           | : $1.1 \pm 0.01$ г/см <sup>3</sup> | (ASTM D1875) |
| Температура вспышки | : >81°C                            |              |
| Вязкость            | : 20-25 CPS                        | (ASTM D1084) |