



MARCON
производство монтажной пены

www.marconflex.ru
info@m-fl.ru

монтажная пена **КОМПАКТ** Экономичная



Назначение:

Для монтажа оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей, технических и инженерных коммуникаций, герметизации, тепло- и шумоизоляции помещений, строительно - каркасных конструкций.

Перед использованием:

- баллон энергично встряхнуть в течение 30 секунд;
- снять защитный колпачок;
- накрутить на клапан баллона адаптер с полиэтиленовой трубкой;
- перевернуть баллон в **рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ»**;
- при условиях низкой влажности рекомендуется легкое увлажнение рабочей поверхности.

Применение:

- температура баллона при применении: *не ниже +18°C*;
- наносить пену, регулируя интенсивность выхода нажатием на адаптер;
- учитывать зависимость характеристик пены от условий окружающей среды;
- увеличение объема пены: 1,5 - 2,5 раза;
- время полной полимеризации: 6 - 8 часов; при ширине шва 30 мм и глубине 60 мм;
- первичное расширение - 70%, вторичное - 150 - 250%;
- Незастывшая пена легко смывается универсальным очистителем монтажной пены «MARCON» или другими растворителями.
- Застывшая пена легко срезается ножом и удаляется только механическим путем, или с помощью удалителя застывшей пены «MARCON».
- Для длительного сохранения физико-механических свойств пены, во избежание ее разрушения, защитить пену от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков (шпатлевкой, водоэмульсионной краской и др.).

Состав:

Объем баллона: 650 мл **Объем заполнения:** 350 мл
Содержит 4,4' - дифенилметан-диизоцианат, пропеллент углеводородный.
Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов.

Утилизация:

Баллон (даже) пустой не сжигать, не прокалывать.
Использованный баллон выбросить в контейнер для мусора.

Хранение и транспортировка:

Транспортировать только в вертикальном положении!
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C!
Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать и не давать детям!
Температурный режим хранения: от +5°C до +35°C.
Температурный режим транспортировки: от -20°C до +35°C.
Срок годности: 18 месяцев с момента изготовления (см. на дне баллона)

Меры предосторожности:

Работать в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. В помещениях, где происходит распыление, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона вызывает раздражение глаз, органов дыхания, кожи. Может вызвать аллергию. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу: немедленно смыть большим количеством воды с мылом. В случае попадания в глаза: немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!



ТУ: 2254-002-69263032-2013



Санкт-Петербург: 8 (812) 449-66-45

Новосибирск: 8 (383) 325-07-79

Владивосток: 8 (423) 260-62-61

Москва: 8 (495) 228-72-49