



ООО Компания «Антураж»

г. Москва, Строительный проезд д. 7А, корп. 1, оф. 10

тел. +7 (499) 394-02-60 anturazh.co@mail.ru www.zhivayaykraska.ru

ТУ 20.30.22-010-31724482-2018

ИНСТРУКЦИЯ

НАНО Пропитка «Diamant Defender» – ТУ 20.30.22-011-31724482-2018 готовый к применению, однокомпонентный препарат. Предназначен для защиты минеральных строительных материалов, таких как натуральные и формованные камни, бетонные изделия, неглазурованная керамическая плитка и черепица от воздействия воды, жиров, грязи, масел и др. загрязнений. Впитывается капиллярами камня, глубоко проникая внутрь.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- -очень слабое поглощение влаги в сырой погодный период
- -быстрое выделение влаги в сухой погодный период
- -сильный водо-масло-грязеотталкивающий эффект
- -слабая адгезия красок "Graffiti" к обработанной препаратом поверхности камня
- -не образует пленки - позволяет камню "дышать"
- -не липнет в процессе отверждения
- -стойкость к ультрафиолетовому излучению
- -не образует эффекта "мокрого камня".
- - эффективность пропитки достаточна для трещин менее 0,3 мм
- - На обработанной препаратом поверхности образование грязных пятен значительно замедляется.
- - Удаление грязных пятен с обработанной поверхности намного легче, чем с поверхности не обработанной.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется для защиты минеральных строительных материалов, таких как натуральные и формованные камни (полированные, шлифованные или грубые поверхности мрамора, гранита, гнейса, порфирия, котто, террасо, гончарные изделия), бетонные изделия, неглазурованная керамическая плитка и черепица от воздействия воды, жиров, грязи, масел и др. загрязнений. Специально применяется для защиты каменных поверхностей столешниц, кухонных рабочих мест, ванных комнатах, душевых, подоконников, фасадов зданий и т.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Очистка:

- Поверхность должна быть чистой, совершенно сухой и не иметь каких-либо покрытий.

- Перед применением препарата обрабатываемая поверхность обязательно должна быть промыта водой.
 - Высушить поверхность камня перед нанесением защитного покрытия (1-2 дня).
2. Подготовка зоны-образца:
- Перед началом обработки рекомендуется приготовить зону-образец 1-2м² для определения:
- более точного расхода препарата
 - эффективности пропитки
 - изменение цвета камня.
3. Процедура пропитывания:
- Оптимальная температура воздуха 10-25оС, относительная влажность 50%.
 - Поверхность защитить от влаги за 6-12 часов до обработки. Камень должен быть предварительно подогрет нагревателями или прямыми солнечными лучами.
 - Наносить препарат, смачивая и смачивая поверхность как минимум дважды
 - Наносить препарат кистью, валиком или тампоном.. Поверхность пропитывать до полного насыщения препаратом.
 - Через 20 минут после нанесения, но до полного высыхания, удалить остатки препарата с помощью подходящей ткани. Полированные поверхности должны быть переполнены до полного удаления пятен и разводов.
 - В случае неудовлетворительного результата, процесс обработки повторить.
 - Водоотталкивающий эффект наступает через 4-6 часов, полная эффективность наступает через 1 неделю.
 - Очищенную поверхность сушить в течение 1-2 дней (в зависимости от температуры).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: прозрачно-желтоватый

Плотность: 0,76 г/ см³

Расход: прим. 1-15 м²/ л (зависит от степени адсорбции камня)

Срок годности: 12 месяцев при температуре от 0°С до 25°С, в плотно закрытой оригинальной таре.

ВНИМАНИЕ

- Непригодные и агрессивные чистящие средства могут испортить защитное покрытие и сам камень. Рекомендуется использовать для регулярной очистки мягкое мыло для камня.
- Даже на правильно обработанной препаратом поверхности, возможно образование пятен от агрессивных продуктов (соль, уксус, спирт и т.п.) в результате их длительного воздействия на поверхность. Рекомендуется незамедлительно удалять остатки таких продуктов.
- Имеющиеся швы должны быть стойкими к сольвентам..
- Непригоден для глазурованных и плотных камней.
- Излишки препарата, не убранные в процессе обработки, образуют пятна.
- Используйте защитные перчатки для защиты кожи рук.
- Перед обработкой, поверхность защитить от прямого воздействия солнечных лучей
- -Находящиеся в зоне работ не стойкие к растворителям материалы (лакокрасочные и отделочные) должны быть защищены.
- -Будучи правильно выработанным, затвердевший препарат общепризнан безвредным.
- -Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не разбавлять водой

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не оставлять емкость открытой.
- Производить работы в хорошо проветриваемом помещении.
- Избегать выброса в окружающую среду.
- Пользоваться средствами индивидуальной защиты (резиновые перчатки, средства защиты глаз и органов дыхания).
- Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллергическую реакцию на коже.
- При попадании на кожу, промыть большим количеством воды.
- При раздражении кожи обратиться за медицинской консультацией (помощью).
- Вызывает раздражение глаз.
- При попадании в глаза нужно тщательно промыть глаза в течение нескольких минут проточной водой.
- При необходимости обратиться за медицинской консультацией (помощью).

Производитель:

ООО Компания «Антураж»

г. Москва, Строительный проезд д. 7А, корп. 1, оф. 10

тел. +7 (499) 394-02-60 anturazh.co@mail.ru www.zhivayaykraska.ru

ТУ 20.30.22-010-31724482-2018