

Техническое описание продукта

Издание 17/01/19

Идентификационный номер:

00 00 00 00 000 0 000000

Sikafloor®-08 Primer Standard

Sikafloor®-08 Primer Standard

Водно-дисперсионный универсальный акриловый грунт для усиления адгезии отделочных материалов

Описание материала	Sikafloor®-08 Primer Standard - это однокомпонентный водно-дисперсионный грунт для усиления адгезии к основанию защитных покрытий на водной основе или материалов на минеральной основе.	
Применение	Sikafloor®-08 Primer Standard предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов, приклейки обоев. Применяется для внутренних и наружных работ.	
Характеристики / Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ■ Водная основа, отсутствие растворителей ■ Не загрязняет окружающую среду ■ Паропроницаемый материал ■ Быстрое высыхание ■ Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием ■ Снижает впитывающую способность основания ■ Сокращает расход наносимых материалов ■ Допускается кратковременная транспортировка при отрицательной температуре ■ Для внутренних и наружных работ 	
Информация о продукте		
Состояние / Цвет	Жидкость: Белого цвета (без пигментов)	
Упаковка	Пластиковая канистра 5 л, 10 л.	
Условия хранения / Срок годности	12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской упаковке, в сухих условиях, при температуре от +5 °C до +30 °C. Не допускать замораживания.	
Технические характеристики		
Химическая основа	Водная дисперсия акриловой смолы	
Плотность	~ 1,005 кг/л	(ГОСТ 28513-90)
Массовая доля нелетучих веществ	~ 5% (по объему) ~ 5% (по массе)	(ГОСТ 17537-72)



Температура эксплуатации	От -50 °C до +70 °C
Информация о системе	
Структура системы	1-3 x Sikafloor®-08 Primer Standard
Расход материала	0,1-0,15* кг/м ² за один слой в зависимости от впитывающей способности основания *Данные ориентировочные и могут не соответствовать реальным расходам из-за различной пористости основания, шероховатости поверхности и т.п.
Требования к основанию	Материал Sikafloor®-08 Primer Standard должен наноситься на подготовленное, чистое, сухое, прочное основание, свободное от пыли, грязи, масел, жиров и прочих загрязняющих веществ, отслаивающихся частиц и цементного молочка. Предел прочности основания на отрыв должен быть не менее 1,5 Н/мм ² для последующего нанесения напольных смесей и не менее 0,6 Н/мм ² для прочих отделочных материалов.
Условия нанесения	Температура основания: от +5 °C до +30 °C; Температура воздуха: от +10 °C до +30 °C; Относительная влажность воздуха: не более 80%; Точка росы: Не допускайте выпадения конденсата! Температура основания и не затвердевшего пола должна быть не менее, чем на 3°C выше точки росы.
Подготовка основания	При использовании грунтовки для устройства полов, основание необходимо подготовить механическим способом (например, шлифованием) с последующей очисткой промышленным пылесосом. Для чистки основания не следует использовать растворители и другие агрессивные жидкости.
Приготовление и нанесение материала	Материал поставляется готовым к применению, не требуется разбавления водой. Непосредственно перед применением необходимо взболтать емкость с грунтовкой. Материал наносится сплошным слоем без подтеков и луж при помощи малярного инструмента - кисти, валики или при помощи распылительного оборудования. При сильной впитывающей способности основания необходимо нанести второй слой грунтовки после полного высыхания первого слоя.
Очистка инструмента	Сразу после окончания работ все оборудование и инструменты необходимо тщательно промыть водой. Затвердевший материал может быть удален только механическим способом.





Время ожидания / последующие покрытия	Температура основания	+5 °C	+15 °C	+30 °C
	Время выдержки	~ 18 часов	~ 6 часов	~ 2 часа

Время указано ориентировочно при относительной влажности воздуха 50%. Изменение температуры основания и относительной влажности воздуха оказывает сильное воздействие на время выдержки.
Перед нанесением последующего покрытия убедитесь, что влажность поверхности находится в рекомендуемых, для этого покрытия, пределах.

Замечания по нанесению / Ограничения

Нельзя наносить материал если:

- Ожидается выпадение осадков
- Относительная влажность воздуха более 80%
- Температура основания ниже +5 °C и/или ниже температуры точки росы
- Температура воздуха ниже +10 °C
- Возраст бетонного основания менее 28 дней

Примечания

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований. Реальные характеристики могут отличаться по независящим от нас причинам

Местные ограничения

Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых местными правовыми актами, применение данного материала может быть различным в зависимости от страны.
Пожалуйста, уточните область применения в техническом описании на продукт.

Информация по охране труда и технике безопасности

За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам безопасности, которые содержат данные по физическим свойства, экологии, токсичности и другую информацию.



Заявление об ограничении ответственности	Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов, при правильном хранении и применении при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких-либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika® оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высыпается по запросу.
Выпускается в соответствии	ТУ 20.30.11-009-13613997-2018
Клиентское и техническое обслуживание	ООО «Зика» 141730, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14 Тел.: +7 (495) 5 777 333 Факс. +7 (495) 5 777 331 www.rus.sika.com www.sikahome.ru
