

«Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения ТУ 2316-023-88712501-14»



Назначение

Грунт предназначен для подготовки сильно впитывающих влагу оснований к нанесению декоративно-отделочных покрытий внутри и снаружи помещений. Используется для обработки всех видов ячеистого бетона, цементно-песчаных и ангидридных стяжек, цементно-песчаных, цементно-известковых, гипсовых штукатурок, гипсокартона, ДВП, ДСП, кирпича, прочных мелящихся поверхностей. Применение грунтовки позволяет достичь высокой прочности сцепления итогового покрытия с основанием и увеличить его долговечность. Обладает паропроницаемостью, не препятствует выходу влаги, обеспечивает воздухообмен и поддерживает климатический комфорт в помещении.

Нанесение

Относительная влажность воздуха не должна превышать 90%. Температура окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C. Обрабатываемая поверхность перед нанесением грунта должна быть очищена от пыли, грязи, масляных и жировых пятен.

Перед нанесением грунт следует перемешать в течение 1 минуты. В случае необходимости допускается разбавление грунта водопроводной водой.

Грунт можно наносить вручную кистью или валиком, либо механизированным способом при помощи краскопультов. Нанесение грунта осуществляется в один слой. Расход 1 слоя грунта 80-160 гм./ м² в зависимости от пористости поверхности. Время сушки слоя грунта 1 час. При необходимости для лучшего эффекта можно повторить обработку поверхности. Сушка грунта



СтройЗащита
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛКМ

«Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения ТУ 2316-023-88712501-14»

перед нанесением последующих покрытий должна составлять 1 - 2 часа в зависимости от условий нанесения.

Меры предосторожности

Окрасочные работы следует выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При работе в помещении необходимо обеспечить вентиляцию. При попадании в глаза следует тщательно промыть теплой водой. После окончания работы инструмент промыть водой.

Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. Материал не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение грунта осуществляется в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C.

Гарантийный срок хранения грунта в герметично закрытой таре изготовителя, составляет не менее 12 месяцев. При транспортировке и хранении количество рядов в палете не должно превышать 2. Следует избегать контакта упаковочной тары с химикатами.



СтройЗащита
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛКМ