

Эмаль «ПФ-115»

Эмаль «ПФ-115» различных цветов выпускается по ТУ 2312-033-88712501-18, соответствует ГОСТ Р 6465-76. (далее-эмаль), предназначена для для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.



Эмаль образует сплошное покрытие различных цветов на поверхности металла, дерева, либо бетона.

Эмаль атмосферостойкая применяется как самостоятельное покрытие, либо в сочетании с покрытиями на основе антикоррозионных грунтов.

Эмаль представляет собой суспензию двуокиси титана рутильной формы различных пигментов и наполнителей в пентафталеовом лаке с добавлением сиккатива и растворителей.

Эмаль сертифицирована в системе ГОСТ Р и соответствует Единым Санитарным требованиям Таможенного Союза.

Технология производства и нанесения эмали разработана ООО «Строй-Защита» и является собственностью фирмы.

Технические характеристики краски

№	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Однородная жидкость
2	Цвет	Различных цветов согласно ГОСТ 6465-76 п.1.2 табл.1а
3	Содержание массовой доли нелетучих веществ, масс. % не менее.	49
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм, при температуре (20±0,5)°С, с, не менее	80
5	Степень перетира, мкм не более	15



СтройЗащита
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛКМ

Эмаль «ПФ-115»

Технические характеристики покрытия

№	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень.
2	Цвет	Различных цветов согласно ГОСТ 6465-76 п.1.2 табл.1а
3	Время высыхания до степени 3 при $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, мин, не более	24
4	Адгезия по ГОСТ 31149, балл, не более	1
5	Коэффициент яркости, % не менее	1

Условия применения

- температура окружающего воздуха не ниже 5°C ;
- относительная влажность воздуха не выше 85 %;
- температура поверхности не менее чем на 3°C выше точки росы.

Способ применения

Поверхность конструкций перед нанесением эмали должна быть сухой, очищена от пыли, грязи. Перед нанесением эмаль перемешивается при помощи ручного строительного миксера не менее 5 минут, при необходимости доведения до рабочей вязкости и промывки оборудования использовать растворители – ортоксилол, сольвент, уайт-спирит в соотношении 1:1.

Нанесение эмали осуществляется вручную кистью, валиком, а также при помощи краскопульты.



СтройЗащита
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛКМ

Эмаль «ПФ-115»

Меры предосторожности

Окрасочные работы следует выполнять в спецодежде, перчатках и защитных очках, для защиты органов дыхания применять респираторы фильтрующего типа РПГ-67, РУ-60М, ЗМ. При работе в помещении необходимо обеспечить вентиляцию. При попадании состава в глаза следует тщательно промыть холодной водой и при необходимости обратиться к врачу. После окончания работы инструмент промыть растворителем типа 646, ортоксил, сольвент, уайт-спирит. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. В жидком виде материал относится к группе горючих и слаботоксичных из-за входящих в его состав растворителей. Высохший материал не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. Беречь от огня!

Транспортирование и хранение

Транспортировать и хранить в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +40°C. Избегать прямого воздействия солнечных лучей, открытого огня и контакта упаковочной тары с химикатами.

Срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя - не менее 12 месяцев.



СтройЗащита
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛКМ