



GROVER F55

Монтажная пена стандартная



- ✓ Увеличенный выход
- ✓ Мультипозиционное применение
- ✓ Мелкопористая однородная структура
- ✓ Высокий уровень теплоизоляции
- ✓ Шумопоглощение 60 ДБ




Описание	
Свойства	<p>Стандартная монтажная пена</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Затвердевает под воздействием влажности воздуха. ✓ Обладает однородной мелкопористой структурой и превосходной адгезией к большинству строительных материалов. ✓ Обеспечивает отличную тепло и звукоизоляцию. ✓ Устойчива к влаге и плесени. ✓ Выдерживает высокую механическую нагрузку. ✓ Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать и оклеивать обоями. ✓ Баллон оснащен инновационным аппликатором, конструкция которого увеличивает производительность баллона минимум до 10%. ✓ Выход готовой пены до 55 л
Назначение	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Монтаж и герметизация дверных и оконных блоков. ✓ Заполнение, уплотнение и герметизация щелей, швов, пустот, трещин. ✓ Фиксация труб в проходах. ✓ Устройство звукоизоляционных и теплоизоляционных экранов. ✓ Для внутренних и наружных работ. ✓ Для помещений с повышенной влажностью. ✓ Термостойкость в затвердевшем виде: от -40°C до +90°C.
Базовое вещество	Полиуретан
Запах	Легкий специфический запах, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
До затвердения	

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Выход пены	до 55 л
Температура применения	от +5°C до +30°C
Вторичное расширение	до 150%
Время высыхания поверхности	10-15 минут
Первичная обработка (возможность срезать полосу толщиной до 30 мм)	30-40 минут
Полное затвердение в шве (+23 °С)	до 12 часов
Полное затвердение в шве (+5 °С)	до 24 часов
Затвердевшая пена	
Плотность	25-30 кг/м ³
Огнестойкость затвердевшей пены (DIN 4102-1)	B3
Термостойкость долгосрочно	от -40°C до +90°C
Термостойкость краткосрочно	от -65°C до +130°C
Точка воспламенения затвердевшей пены	400°C
Теплопроводность	0,036 Вт/мК
Уменьшение в объеме	до 3%
Сопротивление разрыву (BS 5241)	10 Н/см ²
Предел прочности при сжатии при 10%-ной деформации (DIN 53421)	3 Н/см ²
Коэффициент звукопоглощения	60 дБ
Технические характеристики	
Подготовка к работе	Наилучшие показатели при работе с монтажной пеной достигаются при температуре баллона 20°C. Если пена хранилась при более низкой температуре, баллон необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 12 часов (хранение баллона в вертикальном положении, клапаном вверх). Тщательно взболтайте баллон (20-30 раз), непосредственно перед применением. Снять колпачок и прикрутить аппликатор. Поверхности должны быть прочными и чистыми. Предварительное увлажнение поверхности обеспечивает лучший результат.
Применение	Рабочее положение баллона - дном вверх. Скорость выхода пены регулируется нажатием на аппликатор. Вертикальные швы рекомендуется заполнять снизу вверх. Заполнять шов рекомендуется на 40-50% глубины (так как пена увеличится в объеме примерно в 1,5-2,5 раза в зависимости от условий окружающей среды). Рекомендуется использовать весь объем пены за одно применение.
Последующая обработка	Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать и клеить обоями. Полиуретановые пены чувствительны к УФ излучению. Если шов оставить незащищенным пена будет разрушаться.
Очистка инструмента и поверхностей	Для промывки пистолета и очистки поверхностей от незатвердевшей пены используйте очиститель GROVER CLEANER. Капли затвердевшей пены можно удалить с помощью очистителя GROVER REMOVER или механически
Состав	Полиуретановый полимер, дифенил-метан-4,4'-диизоционат, пропан, бутан, трис (2-хлоро-изопропил) - фосфат, диметилэфир, алканы
Информация	
Срок хранения	18 месяцев
Условия хранения	Хранить и перевозить баллоны с пеной только в вертикальном положении клапаном вверх (во избежание блокировки выпускного клапана). Оптимальный температурный режим хранения от +5°C до +25°C.
Меры предосторожности	Обычная монтажная пена содержит изоцианаты, которые при вдыхании могут вызвать гиперчувствительность и раздражать глаза и кожу. Концентрация изоцианатов в пене очень незначительная, и обычно не обуславливает никакого воздействия, но при продолжительной работе с пеной следует обеспечить достаточную вентиляцию помещения. Поскольку баллон находится под давлением и является огнеопасным, то пену следует защищать от перегрева и держать вдали от источников воспламенения, избегать попадания прямых солнечных лучей и курения во время работы.
Утилизация	Баллон (даже пустой) не сжигать, не прокалывать! Использованный баллон выбросить в контейнер для мусора.
CLP	

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Страна происхождения	Польша
----------------------	--------

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

