



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

20.04.10. (2)

F 04 6022

EVEX FS-1

ЭВЕКС ФС-1

Описание	Водно-дисперсионная матовая краска на основе акрилового сополимера
Область применения	Краска предназначена для устройства декоративных фасадных покрытий на минеральных основаниях. Краску можно наносить на бетонные, оштукатуренные и др. минеральные основания, а также на прочные поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Укрывистость	2,5 – 4,6 м ² /кг
Расход на 1 слой	по шпатлевке – около 165 г/м ² по фактурной штукатурке – около 140-200 г/м ²
Время высыхания	от пыли 30-50 мин; возможность перекрашивания – через 1-2 часа (при температуре 20°C и относительной влажности не более 80%)
Условия применения	+5°C до +30 °C, а относительная влажность воздуха не более 80%
Температура эксплуатации	-50°C до +65 °C
Плотность	Около 1,55 г/см ³
Сухой остаток	Около 59%
Разбавитель	Вода
Блеск	Матовая
Цветовая карта	Holzer Façade, Nova, RAL, NCS

Базы для колеровки	Белая А – для пастельных оттенков; В – для оттенков средней насыщенности, С – для глубоких тонов.
Предварительная подготовка	Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски основание рекомендуется обработать грунтовкой Evex P-100 или Evex P-200 в зависимости от типа основания. При окрашивании новых минеральных декоративных штукатурок в возрасте не менее 3 суток в качестве грунтовочного слоя наносится краска Evex FS-1, разбавленная до 20% водой, последующий слой наносится без разбавления или разбавленными до 5% чистой водой.
Нанесение	Валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 20% по объему. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура основания, воздуха и краски перед применением должна быть не от +5°С до +30 °С, а относительная влажность воздуха не более 80%. Не наносить на замерзшие или покрытые инеем основания. Не подходит для оснований пораженных грибком или плесенью.
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой.
Фасовка	3 кг; 7 кг; 14 кг; 45 кг
Транспортирование	При температуре выше 0°С в плотно закрытой таре
Хранение	Срок хранения в невскрытой заводской таре 12 месяцев со дня изготовления.
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.
УТИЛИЗАЦИЯ	Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым

мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.