



Наименование:	Герметик акриловый для монтажных швов
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, пигмент, наполнитель.
Описание товара:	
Применение:	Герметик наносится с помощью шпателя на монтажный шов равномерным и непрерывным слоем толщиной не более 2 мм при заделке окон и балконов; для других монтажных работ толщина слоя герметика должна составлять не менее 3 мм. Наносить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не выше 80%. Разбавление герметика не допускается!
Свойства и особенности:	Герметик представляет собой вязкую однородную пастообразную массу. Обладает хорошими деформационными и прочностными свойствами. Предел прочности при равномерном отрыве не менее 10 кг/см ² . Обладает хорошей адгезией к бетону, ПВХ, загрунтованному металлу, дереву, штукатурке, кирпичу, натуральному камню. Устойчив к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям, сохраняет эластичность в широком интервале температур, эксплуатация при температурах от (-40±2)°C до (+70±2)°C. Может окрашиваться акриловыми красками. Выпускается белого цвета. Возможно изготовление герметика других цветов под заказ.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо.
Расход:	Расход массы герметика рассчитывается по формуле: $M_p = b \cdot t \cdot V$ (кг/п.м.), где: b - ширина шва (м) t - толщина слоя герметика V - плотность (1500 кг/м ³)
Время высыхания:	Время полного высыхания при температуре 20°C и относительной влажности 60% при толщине 2 мм не более 24 часов.
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от +4°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Герметик размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно размешивают до получения однородной массы. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2242-010-32998388-2011 с изм. 1,2,3