



<b>Наименование:</b>	Клей акриловый для потолочных покрытий
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Прочность при равномерном отрыве:</b>	Не менее 8 кг/см <sup>2</sup> .
<b>Свойства и особенности:</b>	Клей представляет собой белую, гомогенную, пастообразную массу, со слабым запахом. Массовая доля сухого остатка не менее 75%. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу и др. Предел прочности при равномерном отрыве не менее 8 кг/см <sup>2</sup> . Обладает атмосферостойкостью. Может применяться в качестве высококачественной шпатлёвки и для приклеивания кафельной плитки.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
<b>Расход:</b>	Клей наносится сплошным слоем с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем (расход 0.8 – 1,5 кг/м <sup>2</sup> или точками по 6–12 мм <sup>2</sup> (расход 100–300 г/м <sup>2</sup> ).
<b>Способ нанесения:</b>	Клей наносится сплошным слоем с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем или точками по 6-12 см <sup>2</sup> , в зависимости от сложности работ. Плитку с нанесённым клеем совместить с рабочей поверхностью и плотно прижать на несколько секунд.
<b>Время высыхания:</b>	В течении 30 минут сохраняется подвижность. Полная прочность достигается через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Склеивание производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 75%.
<b>Плотность:</b>	1.6-1.7 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
<b>Технические условия:</b>	2242-003-32998388-2010 с изм. 1,2,3