

SketchPaint

Белое маркерное
покрытие

MagPaint Europe BV
Riezenweg 2
NL-7071 PR Uft



ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ



Инструкция
<https://youtu.be/EWyQm8f8pQg>

Сайт
<https://www.magpaints.ru>

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность необходимо очистить и зашкурить
- SketchPaint можно наносить непосредственно на слегка впитывающие поверхности, такие как дерево, МДФ, гипсокартон и магнитную краску MagnetPaint
- Сильно впитывающие минеральные и деревянные поверхности обработайте подходящим грунтом
- Шлифуйте глянцевые или пластиковые поверхности до матовости
- Удалите все поврежденные или отслаивающиеся слои краски
- Темные поверхности окрасьте белой краской на водной основе
- Обеспечьте максимально гладкую поверхность перед нанесением SketchPaint. Любые неровности будут препятствовать хорошей эксплуатации маркерной поверхности

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

- Не наносите при температуре < 10 C° или влажности > 80%
- Не забудьте надеть защитные очки и перчатки
- Расход 1 литр на 6м²
- Нанесите в течение одного часа после смешивания

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- Разделите банки, откройте большую банку с базой (компонент В) и хорошо перемешайте. Затем откройте маленькую банку с отвердителем (компонент А) и перелейте полное содержимое в большую банку. Тщательно перемешивайте смесь в течение 3 минут. После добавления отвердителя база будет немного гуще
- Вылейте смесь в лоток для краски и напайте валик краской
- Удалите излишки краски с валика и нанесите SketchPaint на поверхность длинными вертикальными штрихами
- Во избежание преждевременной сушки всегда наносите краску по мокрому слою
- Равномерно распределите SketchPaint по поверхности и прекратите нанесение
- Время высыхания SketchPaint до отлипа примерно 4 часа
- Удалите малярную ленту в течение 1 часа после нанесения SketchPaint, чтобы предотвратить повреждение краев
- При необходимости можно нанести второй слой SketchPaint. В течение 4 часов это можно сделать без подготовки первого слоя. По истечении 4 часов первый слой SketchPaint затвердеет, для нанесения второго слоя сначала следует отшлифовать первый слой мелкозернистой наждачной бумагой, а затем тщательно очистить
- Использовать маркерную поверхность SketchPaint можно через 5 дней после нанесения

СОВЕТЫ

Регулярно проверяйте, что поверхность окрашивается равномерно

Можно разбавить чистой водой при необходимости не более 10%

Если используете несколько комплектов, заранее смешивайте следующий. Используйте новый валик и лоток для каждого комплекта, не смешивайте старую краску с новой

Используйте финишный валик с коротким ворсом

Для удаления малярной ленты по истечении часа после нанесения краски, используйте острый нож, чтобы не повредить края поверхности

Соблюдайте рекомендованный расход SketchPaint, слишком тонкий слой может не работать, слишком толстый будет неровным

Не закрывайте банку с перемешанными компонентами

При использовании вне помещения не наносите при дожде и под прямыми солнечными лучами, обеспечьте защиту поверхности в течение 5 дней

