

BlackboardPaint

Краска для школьных досок

MagPaint Europe BV
Riezenweg 2
NL-7071 PR Uft



ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ



Инструкция
<https://youtu.be/KkIM-EMdk38>

Сайт
<https://www.magpaints.ru>

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

- | | |
|---|---|
| 🌡 Не наносите при температуре < 10 C° или влажности > 80% | 👓 Не забудьте надеть респиратор для защиты и перчатки |
| 📏 Расход 1 литр краски на 10 кв.м. в один слой | 🧴 Можно разбавить водой не более 3% от объема |

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- Откройте банку с краской BlackboardPaint и перемешайте до однородности
- Вылейте краску BlackboardPaint в лоток для краски и пропитайте валик краской
- Удалите излишки краски с валика и нанесите краску на поверхность
- Придерживайтесь примерного расхода
- Время высыхания до отлипа краски BlackboardPaint составляет 30 минут, в зависимости от условий. Для хорошего результата обычно достаточно одного слоя краски
- Проверьте, нужен ли второй слой BlackboardPaint. При необходимости после 6 часов высыхания первого слоя нанесите второй слой

СОВЕТЫ

После нанесения краска BlackboardPaint должна высохнуть в течение 3 дней, прежде чем на ней можно будет писать мелом

Не используйте для очистки абразивные материалы или сильное давление – это повредит поверхность

Можно использовать любой тип сухого мела, за исключением восковых мелков

Использование меловых маркеров может оставлять разводы

BlackboardPaint можно очистить так же, как и обычную школьную доску. Стирайте тексты или рисунки сухой тканью. Мелкие остатки можно осторожно удалить влажной тряпкой

Убедитесь, что после очистки поверхность BlackboardPaint полностью высохла до того, как вы снова напишете на ней мелом

Используйте финишный валик с коротким ворсом

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Необходимо тщательно очистить и отшлифовать поверхность
- Грифельную краску BlackboardPaint можно наносить непосредственно на слегка впитывающие основания, такие как дерево, МДФ, гипсокартон и магнитную краску MagnetPaint
- Сильно впитывающие минеральные и деревянные поверхности обработайте подходящей грунтовкой
- Шлифуйте глянцевые или пластиковые поверхности до матовости
- Удалите все поврежденные или отслаивающиеся слои краски. Обеспечьте максимально гладкую поверхность
- Для светлых оттенков краски BlackboardPaint темное основание следует сначала перекрасить в нейтральный цвет
- Для темных оттенков краски BlackboardPaint светлое основание следует сначала перекрасить в нейтральный цвет
- Грифельную краску BlackboardPaint (прозрачная база) необходимо заколеровать в выбранный цвет. Не наносите прозрачную базу без колеровки

