# КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШОВНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ

## KBP-524

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАРТ 2020.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Для внутренних и наружных работ. Применяется для создания надежных герметизирующих и соединительных швов работоспособных в различных средах и устойчивых к вибрационным нагрузкам. Используется при монтаже герметизации подоконников, дверных порогов, декоративных панелей, лестничных ступеней и других строительных элементов из различных материалов на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, деревянные и другие поверхности. Характеризуется превосходной адгезией к большинству строительных материалов, таких как: камень, бетон, стекло, керамика, алюминий, металлы, сплавы, нержавеющая сталь, гипсокартон, ПВХ, твердые пластмассы кроме (ПЭ,ПП и фторопласта), дерево. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками: образует постоянно эластичный прочный долговечный шов, не требует предварительного грунтования. Однородный, тиксотропный, не растекается и не сползает по шву, сохраняет эластичность в течение всего срока службы. После отверждения можно окрашивать водными и синтетическими красками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест).

### СВОЙСТВА.

- Не дает усадки и не образует пузырьков.
- Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств.
- Превосходная адгезия без грунтования к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, камню, стеклу, металлам, гипсокартону, дереву, ПВХ и др.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии.
- Высокая эластичность, деформационная устойчивость не менее 20%.
- Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от –40°С до +110°С.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°С до +35°С.
- Клей-герметик наносить на чистые, обезжиренные поверхности. Для очистки и обезжиривания рекомендуется использовать **«Удалитель силикона» KUDO.**
- Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея-герметика.
- Для нанесения использовать строительный шприц (пистолет).
- Подготовка пистолета: отвести шток пистолета наружу до упора, открутить гайку и носик, поместить файл-пакет в корпус шприца. Аккуратно отрезать оставшийся снаружи хвостик упаковки, закрыть пистолет, закрепив носик и гайку в нужном положении: обрезанный хвостик упаковки должен входить в носик.
- Для получения необходимого для дозирования отверстия срезать кончик носика под углом 45°.
- Состав наносить сплошным валиком, без образования разрывов, наплывов или пустот.
- Разгладить полученный шов шпателем, смоченным в мыльном растворе.
- Время образования поверхностной плёнки — не менее 20 минут, скорость отверждения клея-герметика — 2–3 мм в сутки (при температуре +23 °С и относительной влажности 50%).
- Загрязнённые свеженанесённым клеем-герметиком поверхности очистить при помощи растворителя (ацетона, уайт-спирита). Затвердевший клей-герметик удалить механически.
- Склееные изделия можно эксплуатировать при температуре от –40 °С до +110 °С.




### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

12 месяцев при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом месте. При транспортировке допускается замораживание до –18 °С.

### УПАКОВКА.

Файл-пакет («колбаса») 600 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

### СОСТАВ.

гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

### УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прямой контакт с незасохшим клеем может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

| | |
|---|---|
| Внешний вид | однородная паста |
| Плотность | 1,48 ± 0,05 г/см³ |
| Время образования поверхностной плёнки (при +23°С и отн. влажности воздуха 50%) | не менее 20 минут |
| Скорость отверждения (при +23°С и отн. влажности воздуха 50%) | 2–3 мм/24 часа |
| Твёрдость по Шору А | 40 ± 5 |
| Сопротивление стеканию | не более 1 мм |
| Усадка | не более 3% |
| Модуль при 100% удлинении, ISO 37 | не менее 0,7 Н/мм² |
| Максимальное удлинение, ISO 37 | не менее 375% |
| Максимальное напряжение при разрыве, ISO 37 | не менее 1,5 Н/мм² |
| Максимальное удлинение, ISO 8339 | (Al-Al) — не менее 200%, (бетон-бетон) — не менее 150% |
| Максимальное напряжение при разрыве соединительных швов, ISO 8339 | (Al-Al) — не менее 0,8 Н/мм², (бетон-бетон) — не менее 0,7 Н/мм² |
| Деформационная устойчивость при растяжении-сжатии с деформацией (ΔI), в условиях разных температур, ISO 9047 | не менее 20% |
| Рабочий температурный диапазон отверждённого герметика | –40°С ... +110°С |

ТУ 20.30.22-001-01324561-2019

KBP-524 белый
EAN: 4606445015485
ITF: 14606445015482

Произведено по заказу и под контролем ООО «РусТА».
142455, Россия, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
**kudo-bond.ru**
Служба технической поддержки: **info@kudo-bond.ru**