



## CX80 RC 43

### ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ

Анаэробный клей для уплотнения металлических резьбовых соединений средней фиксации. Полимеризуется при контакте с металлом без доступа воздуха.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- средняя фиксация
- защита от коррозии
- стойкость к вибрациям
- защита от протечек через резьбу
- усиленная прочность и скольжение, облегчающие установку деталей
- схватывается за 15 минут
- полностью затвердевает через 24 часа
- диапазон рабочих температур от -55°C до +150°C
- демонтаж при помощи ручных инструментов
- заполнение зазоров - до 0,3 мм
- прочность на сдвиг - 15 N/mm<sup>2</sup>
- вязкость - 10000-18000 cPs
- химическая стойкость к маслам, бензину, гидравлическим и охлаждающим жидкостям
- цвет - синий

#### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- стопорные гайки и болты
- герметизация
- защита от самоотвинчивания в результате воздействия вибраций
- рекомендуется использовать для диаметра резьбы до М36



| Форма            | Флакон 10 мл | Флакон 10 мл в блистере | Флакон 50 мл | Флакон 250 мл |
|------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Коробка (кол-во) | 10           | 10                      | 10           | 10            |
| Паллет (кол-во)  | -            | -                       | -            | -             |
| Код              | 087          | 300                     | 088          | 120           |





## CX80 RC 43

### Основные данные продукта

#### Свойства неиспользованного материала:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| химическая основа                    | диметилакрилат  |
| цвет                                 | синий           |
| плотность при T 23°C                 | 1,04 г/мл       |
| вязкость (Brookfield RVT) при T 23°C |                 |
| spindle 3, 2,5 rpm                   | 10000-18000 cPs |
| spindle 3, 20 rpm                    | 2500-4000 cPs   |
| температура воспламенения            | >100°C          |
| диаметр резьбы                       | до M36          |

#### Свойства отвержденного материала (24 ч при 23°C и 55% RH):

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| максимальный зазор                          | 0,3 mm               |
| прочность на сдвиг по ISO 10123             | 15 N/mm <sup>2</sup> |
| момент срыва по ISO 10964                   | 12-25 N/m            |
| момент отворачивания при срыве по ISO 10964 | 5-15 N/m             |
| начальное время затвердевания               | <15 мин              |
| полное время затвердевания                  | 24 часа              |
| диапазон рабочих температур                 | от -55°C до +150°C   |
| прочность                                   | средняя              |

#### химическая стойкость:

##### растворитель

|                         | сопротивление связи |                |
|-------------------------|---------------------|----------------|
|                         | кратковременное     | долговременное |
| моторное масло          | отличное            | отличное       |
| бензин неэтилированный  | отличное            | отличное       |
| гидравлическая жидкость | отличное            | отличное       |
| тормозная жидкость      | отличное            | отличное       |
| вода/гликоль            | отличное            | очень хорошее  |
| этанол                  | отличное            | очень хорошее  |
| ацетон                  | очень хорошее       | очень хорошее  |

**Продукт не рекомендуется использовать для применения в среде чистого кислорода, хлора или других сильных окислителей.**