

CRC ALU HiTEMP PRO

Термостойкое алюминиевое покрытие

Артикул: 32735 (Аэрозоль – 500 мл)

1. Общее описание

Термостойкое алюминиевое покрытие.

Алюминиевая краска, устойчивая к воздействию высоких температур, на основе силиконовых полимеров и активных алюминиевых красящих веществ. CRC ALU HiTemp PRO образует на поверхности твердое прочное покрытие, которое не сгорает, не трескается и не отслаивается при высоких температурах.

2. Свойства

- Высокая термостойкость: выдерживает температуры до 600°C.
- Хорошая защита.
- Длительный срок службы
- Быстро сохнет в помещениях температуре.
- Хорошо выдерживает перепады температур
- Устойчиво к погодным явлениям. По истечении временем после длительного использования наблюдаться потускнение поверхности.
- Не содержит свинца и солей хромовой кислоты.
- Не содержит хлорированных и ароматических растворителей.
- Для контроля над свойствами пленки и применением в аэрозолях используется газ-вытеснитель диметил.

3. Применение

- | | |
|------------------------|------------------------|
| • Печные трубы | • Выпускные коллекторы |
| • Печи | • Коллекторы, сборники |
| • Обогреватели | • Двигатели |
| • Сушильные печи | • Духовые печи |
| • Мусоросжигающие печи | • Паровые трубы |
| • Дымоходы | |

4. Инструкция

- Сняв крышку и освободив шарик дозатора, сильно встряхивайте баллончик в течение одной минуты. Жидкий препарат тщательно перемешайте и встряхните для обеспечения однородного распределения по поверхности. Продолжайте встряхивать во время использования.
- Для достижения лучших результатов наносите изделие на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Ржавчину и накипь следует удалять металлической проволоочной щеткой.
- Наносите ровными тонкими слоями: при нанесении двух тонких слоев, достигается лучший результат, чем при нанесении одного толстого. Следующие слои можно наносить уже через 15 - 30 минут.
- Полное высыхание поверхности происходит уже во время использования, обычно через 1 час (при температуре 200°C) или через 45 минут (при температуре 250°C).
- После окончания обработки, очистите аэрозольный клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на кнопку до тех пор, пока из баллона не начнет выходить только газ. Если отверстие засорилось, выньте кнопку и прочистите его с помощью тонкой проволоки.





- Не используйте на работающем оборудовании. Наносите средство только в помещении с хорошей вентиляцией.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль
Внешний вид	матовое алюминиевое покрытие
Тип полимера	силикон
Тип красителя	не листовая алюминиевая краска
Плотность	0.99 г/см ³ (@ 20°C)
Температура вспышки (растворителя)	-4 °C
Площадь покрытия (30 мк м, сухая)	приблизительно 2,7 м ² /баллон (400 мл)
Время высыхания	
• на ощупь	15 мин при 20°C (45% относительной влажности)
• до "твердой" поверхности	24 часа при 20°C (45% относительной влажности)
• полное отверждение	1 час при 200°C
Рекомендуемая толщина пленки	25 - 30 мкм
Обезжиривающее/чистящее средство	М.Е.К., ацетаты
Свойства сухой пленки (обезжиренная металлическая поверхность)	
• Термостойкость (ASTM D-2485-68) Метод 1 (24 ч непрерывно) Метод 2 (циклически)	600°C 635°C
• Прилипание к стали (NFT 30038)	0/1
• Гибкость, трансформируемость (после нагревания до 600°C, раскатка 6 мм, визуальная)	пройден

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.



Производитель: CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,
www.crcind.com

Официальный дистрибьютор: ООО «НИКА Трейдинг»
г.Москва, Даниловская наб, д.8А Тел. +7 (499) 235-5073
www.crcrussia.ru





Версия: 01. Настоящий перевод англоязычной версии TDS, находящейся на сайте производителя, выполнен Официальным дистрибьютором ООО «НИКА Трейдинг»

Дата: 05/12/2018 г.



Производитель: CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,
www.crcind.com
Официальный дистрибьютор: ООО «НИКА Трейдинг»
г.Москва, Даниловская наб, д.8А Тел. +7 (499) 235-5073
www.crcrussia.ru

