



МАСТИКА ВОСКОВАЯ МАТОВАЯ

Характеристика: Бесцветная восковая мастика, с матовым блеском, для финишной обработки поверхностей, на основе натуральных ингредиентов, подходит для любых пород дерева. Проявляет натуральную текстуру обрабатываемой поверхности. Придаёт поверхности износостойкие, антистатические и водоотталкивающие свойства. Укрепляет древесину. Подходит для впитывающих поверхностей при внутренней обработке - полов, лестниц, мебельных поверхностей, бань, саун. Для наружных работ - мебель уличная, террасы, стены домов. Покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется.

Состав: Масло льняное полимеризованное, карнаубский воск, микровоски, сиккативы (осушители).

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Полностью удалить слои старой краски. Смолистые участки древесины обработать растворителем Арт. № 1302. Предварительная шлифовка мебельных поверхностей шлифовальной шкуркой с зерном 200-240, полов — шлифовальной шкуркой с зерном 100-120.

Способ применения: Мастика "MAZ-SLO" является полностью готовым продуктом для применения. Нанести мастику вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти "MAZ-SLO" с жёсткой щетиной, хлопчатобумажной ветошью, щёткой равномерно распределить по поверхности, располировать в ручную или механизировано. Аналогично нанести второй слой, отполировать. При необходимости произвести межслойную шлифовку.

Время высыхания: При нормальных условиях (t не ниже 20°C, влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 1-3 часов. Полное высыхание происходит через 24 часа. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход: Первый слой ≈ 20* мл/м.кв. (50 м.кв./л)
Второй слой ≈ 10* мл/м.кв. (100 м.кв./л)
* - зависит от качества шлифования поверхности.

Очистка рабочих инструментов: После проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

Хранение: В сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: Используемые материалы, пропитанные мастикой выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

Важно: Всегда проводите предварительные выкрасы и испытания мастики, оттенок зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом представленным производителем.