

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА GRASPOLIMER

Комплект содержит двухкомпонентное полиуретановое универсальное покрытие GRASPOLIMER PU63-P.

ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ

Покрытие наносится на основания следующих видов: бетон (свежий и старый), цементный пол и цементная стяжка, деревянные и металлические полы, керамическая плитка, асфальтированные поверхности. Свежее бетонное основание выдерживается не менее 4-х недель для достижения влажности на уровне 4%.

ИНСТРУМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА GRASPOLIMER



НИЗКОБОРОТНАЯ ДРЕЛЬ
(не более 800 об/мин.)
со специальной мешалкой.
Длина оси мешалки должна
быть больше глубины емкости
для перемешивания



МАЛЯРНЫЙ ВАЛИК
с высотой ворса не более 8мм



РАСТВОРИТЕЛЬ
для очистки инструмента



Перед нанесением материала
необходимо убедиться
в качестве проведенной
подготовки поверхности

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

С поверхности основания перед нанесением следует удалить все возможные загрязнения, включая цементное «молочко», пятна масла, остатки старых шпательов, грунтовок и краски и т.д. В противном случае, адгезия к бетону будет ухудшена. Перед нанесением следует удостовериться в отсутствии трещин, расслаиваний и других дефектов поверхности. В противном случае, выявленные дефекты необходимо устранить до начала выполнения работ. Перед началом работ по формированию финишного полимерного слоя температура основания должна лежать в пределах от +5°C до +30°C. Следует иметь в виду, что температура воздуха в помещении и температура основания могут различаться. Необходимо исключить перепады температуры по всей поверхности черного основания, а также не допускать появления сквозняков в течение всего процесса нанесения — в противном случае высок риск формирования дефектов финишной поверхности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФИНИШНОЙ СМЕСИ

Компонент «А» размещается в своей таре. После этого в тару добавляется компонент «Б», и смесь мешается еще три минуты. Далее состав можно перелить в чистую тару и смешивать в течение еще двух минут. Готовый состав готов к нанесению. Жизнеспособность состава составляет 30 минут после смешивания компонентов.

НАНЕСЕНИЕ

Смесь выливается на подготовленную основу равномерно, полосами шириной 50-80 мм. Затем полосы раскатываются валиком вдоль-поперек-вдоль до формирования однородного тонкого слоя. Недопустимо образование потеков покрытия. Оптимально использовать в процессе работы малярный лоток. Допускается использование кисти в труднодоступных местах. Необходимо обеспечить непрерывную подготовку и нанесение состава в течение всего процесса. **Равномерно разбросать декоративные чипсы сразу после нанесения состава.** Время высыхания 12 часов при температуре +20°C. По истечению 12 часов необходимо механическим путем (щеткой, пылесосом) убрать лишние декоративные чипсы.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

После завершения работ, необходимо немедленно очистить инструмент органическим растворителем (Сольвент, Ксилол, 646 и т.п.). Отвержденный материал удаляется только механическим способом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Необходимо позаботиться о вентиляции помещения на все время проведения работ. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Недопустимо попадание материала на кожу и в глаза. При попадании следует немедленно промыть пораженный участок проточной водой и обратиться в клинику.

ХРАНЕНИЕ

Состав хранить в прочно закрытой таре при температуре от -20 до +40°C. Не нагревать. Беречь от огня и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

При возникновении вопросов по подготовке поверхности или укладке покрытия вы можете проконсультироваться у наших специалистов:

Сайт: www.graspolimer.ru **Email:** zakaz@graspolimer.ru **Телефон:** +7 (499) 281-69-49