



GRASPOLIMER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛИУРЕТАНОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА GRASPOLIMER

Комплект содержит однокомпонентную полиуретановую грунтовку GRASPOLIMER PU-83Pr и полиуретановое универсальное покрытие GRASPOLIMER PU62-P.

ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ

Грунтовка наносится на основания следующих видов: бетон (свежий и старый), цементный пол и цементная стяжка, деревянные и металлические полы, керамическая плитка, асфальтированные поверхности. Свежее бетонное основание выдерживается не менее 4-х недель для достижения влажности на уровне 4%.

ИНСТРУМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА GRASPOLIMER



НИЗКООБОРОТНАЯ ДРЕЛЬ
(не более 800 об/мин.)
со специальной мешалкой. Длина
оси мешалки должна быть больше
трубки емкости для
перемешивания



МАЛЯРНЫЙ ВАЛИК
с высотой ворса не более 8мм



РАСТВОРИТЕЛЬ
для очистки инструмента



Перед нанесением материала
необходимо убедиться
в качестве проведенной
подготовки поверхности

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

С поверхности основания перед грунтованием следует удалить все возможные загрязнения, включая цементное «молочко», пятна масла, остатки старых шпатлевок, грунтовок и краски и т.д. В противном случае, адгезия к бетону будет ухудшена. Перед нанесением грунтовки следует удостовериться в отсутствии трещин, расслаиваний и других дефектов поверхности. В противном случае, выявленные дефекты необходимо устранить до начала выполнения работ. Перед началом работ по формированию финишного полимерного слоя температура основания должна лежать в пределах от +5°C до +30°C. Следует иметь в виду, что температура воздуха в помещении и температура основания могут различаться. Необходимо исключить перепады температуры по всей поверхности чернового основания, а также не допускать появления сквозняков в течение всего процесса нанесения – в противном случае высок риск формирования дефектов финишной поверхности. Наличие пор в загрунтованном основании не позволит получить бездефектное покрытие!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Грунтовка готова к нанесению, однако непосредственно перед началом работ следует перемешать грунтовку в таре. Необходимо уделить особое внимание тщательному перемешиванию состава на дне тары и возле стенок. Время перемешивания 3 минуты. После этого грунтовка готова к нанесению. Допускается хранение неиспользованных остатков грунтовки в таре. Тару необходимо обтянуть пленкой и плотно закрыть крышкой.

НАНЕСЕНИЕ

Следует позаботиться о равномерном и непрерывном нанесении состава. Состав выливается на подготовленную основу равномерно, полосами шириной 100–150 мм, раскатывается валиком до получения однородного тонкого слоя. В труднодоступных участках допускается наносить состав кистью.

ВНИМАНИЕ! ГРУНТОВКА НАНОСИТСЯ ТОНКИМ СЛОЕМ

НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Финишный состав необходимо наносить не ранее, чем через 5 часов после нанесения грунтовки. Тщательно перемешать состав, после перемешивания состав сразу же готов к нанесению

НАНОСТИТЬ ТОЛЬКО ТОНКИМ СЛОЕМ!

Приготовленный состав равномерно «раскатывается» сначала вдоль, затем поперёк потом опять вдоль равномерным тонким слоем без наплывов и подтеков, покраска ведется с применением маллярного лотка. **Равномерно разбросать декоративные чипсы сразу после нанесения состава.** Время высыхания 12 часов при температуре +20°C. По истечению 12 часов необходимо механическим путем (щёткой, пылесосом) убрать лишние декоративные чипсы.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

После завершения работ, необходимо немедленно очистить инструмент органическим растворителем (Сольвент, Ксиол, 646 и т.п.). Отверженный материал удаляется только механическим способом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Необходимо позаботиться о вентиляции помещения на все время проведения работ. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Недопустимо попадание материала на кожу и в глаза. При попадании следует немедленно промыть пораженный участок проточной водой и обратиться в клинику.

ХРАНЕНИЕ

Состав хранить вочно закрытой таре при температуре от -20 до +40°C. Не нагревать. Беречь от огня и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

При возникновении вопросов по подготовке поверхности или укладке покрытия вы можете проконсультироваться у наших специалистов:

Сайт: www.graspolimer.ru **Email:** zakaz@graspolimer.ru **Телефон:** +7 (499) 281-69-49