



Наименование:	Состав герметизирующий для защиты торцов древесины
Состав:	водная дисперсия стирол-акрилового со- полимера, антисептические и модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Готов к применению. После высыхания образует бесцветную эластичную плёнку, обладающую высокой адгезией к древесине. Надёжно герметизирует торцы от увлажнения, препятствует растрескиванию древесины и придаёт торцам стабильность. В своём составе имеет биозащитные компоненты, которые безопасны для здоровья. Устойчив к атмосферным воздействиям. Может окрашиваться.
Подготовка поверхности:	Торцевая поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от старых покрытий и повреждённых слоёв древесины. Поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать и удалить пыль.
Расход:	Ориентировочный расход на шлифованном торце бревна 100-200г/м ² при двухслойном нанесении. На обрезном торце расход герметизирующего состава увеличивается в 2 раза. Не допускается разбавление водой.
Способ нанесения:	Состав герметизирующий наносят кистью на сухую поверхность (влажность древесины не более 15%) при температуре воздуха не ниже +5°C и отн. влажности воздуха не менее 40%.
Время высыхания:	до отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%.
Хранение:	в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -15°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания; состав размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Не рекомендуется:	Не допускается разбавление водой.
Технические условия:	ТУ 20.30.22-039-32998388-2019