



Наименование:	Краска акриловая фасадная «Супербелая» ВД-АК-1180
Состав:	Супербелая, База А: водная дисперсия полимера, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки; База С: водная дисперсия полимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Колеровка:	Может колероваться колеровочными красками нашей фирмы.
Свойства и особенности:	Краска представляет собой белую (База С - прозрачную) вязкую, маслянистую на ощупь жидкость с ароматом зеленого яблока. Сухой остаток: фасадная супербелая и База А - не менее 55%; База С - не менее 50%. После высыхания образует ровную матовую поверхность с белизной не менее 92%. Краска обладает хорошей укрывистостью, водо- и атмосферостойкостью и светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям. Колеровка. Краска фасадная супербелая может колероваться колеровочными красками ТМ «VGT»; База А и База С - колеровочными пастами в пастельные и насыщенные тона соответственно с помощью автоматических колеровочных машин или вручную. Во избежание отмарывания и снижения прочностных свойств добавлять не более 15% колеровочной пасты.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Белизна:	Не менее 92%.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
Расход:	140-160 г/м ² при одинарном нанесении. Расход краски, колеруемой на Базе С может увеличиться до 20% в зависимости от выбранного цвета.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевою краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	При комнатной температуре и нормальной влажности время высыхания до отлипа составляет 1 часа. Полное высыхание 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Плотность:	1,5 г/см ³

Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Окраска внешних поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Технические условия:	2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3