

## **МАСЛО ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ БАНИ И САУНЫ**

**Характеристика:** масло для поверхностей во влажных помещениях, образующее грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит защищающий обработанную поверхность противогрибковый компонент. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей. Не применять для обработки полов бани и сауны. Применяется для обработки стен и потолков в парилке, душевой и раздевалке бани и сауны. Колеруется согласно колеровочной таблицы MAZ-SLO.

**Состав:** Масло льняное, оксидированное льняное масло, разбавитель - пинен, сиккативы (осушители).

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Полностью удалить слой старой краски. Смолистые участки древесины обработать растворителем Арт. № 1302.

**Способ применения:** масло для стен и потолков «MAZ-SLO» является полностью готовым продуктом для применения. Тщательно размешать перед началом использования. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти «MAZ-SLO» с жесткой щетиной или валиком, равномерно распределить по поверхности. Через 40-60 минут, при необходимости, убрать излишки масла с поверхности, аналогично нанести второй слой.

**Время высыхания:** При нормальных условиях (t не ниже 20°C, влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 4-6 часов. Полное высыхание происходит через 24 часа. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

**Расход:** Первый слой ≈ 75 мл/м.кв. (13 м.кв./л)  
Второй слой ≈ 40 мл/м.кв. (25 м.кв./л)

**Очистка рабочих инструментов:** После проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

**Хранение:** В сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

**Меры предосторожности:** Используемые материалы, пропитанные маслом выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

**Важно:** Всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом представленным производителем.