



Паропроницаемый однокомпонентный строительный герметик на акриловой основе

ОПИСАНИЕ

«Акцент»-128 - многофункциональный акриловый герметик с высокой адгезией к бетону, пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу, ПВХ, камню, металлу (в т.ч. жести и оцинковке) и т.д. Обладает атмосферостойкостью, устойчив к УФ облучению. Материал полностью готов к применению. После нанесения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал. Соответствует требованиям п.А.4.1. приложения А (обязательное) ГОСТ 30971-2012.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для качественной и долговременной герметизации внешнего примыкания оконного блока, с обеспечением отвода водяных паров, воздухопроводов,

фальцевой кровли. А также для швов с деформативностью до 15%.

СВОЙСТВА

- Обладает высокой паропроницаемостью.
- Возможна поверхностная окраска (только эластичными водно-дисперсионными составами, необходима предварительная проверка на совместимость), колеровка материала в массе.
- Выполнение работ при низких температурах до -18° С.
- Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности.
- Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные, поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.
- Долговременная герметизация швов в строительных конструкциях с деформативностью 15%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	тиксотропная паста (не текучая)
Основа	полиакрилат
Отверждение	высыхание на воздухе, испарение воды
Время образования поверхностной пленки, ч	1 час (при + 23° С и нормальной влажности)*
Время отверждения при толщине слоя 3 мм	48 часов (при +23° С и нормальной влажности)*
Норма сухого остатка, не менее %	72%
Сопrotивление паропроницанию, м ² *ч*Па/мг, не более	0,25
Плотность, не менее	1,50 кг/л
Рекомендуемый диапазон температур нанесения	от +5° до + 35° С, от – 18° С до 0° С (для морозостойкого герметика), включая температуру основания
Диапазон температур эксплуатации	от – 40° С до + 80° С
Относительное удлинение в момент разрыва	не менее 300%
Условная прочность в момент разрыва	не менее 0,15 МПа
Цвет	белый, серый. Возможна колеровка в другие цвета по желанию заказчика

*С понижением температуры или увеличением влажности время увеличивается.

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ

Герметик «Акцент»-128 полностью готов к применению. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуем выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток. Разбавление герметика водой не рекомендуется - это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потери тиксотропности и т. д.), возможному растрескиванию.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, незакрепленных частиц остатков ранее примененных герметизирующих материалов и т. п. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. Недопустимо нанесение герметика во время дождя и снега!

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА

Герметик укладывается на подготовленную поверхность при помощи шпателя или при помощи специальных ручных, либо пневматических пистолетов. Пустоты и неплотности недопустимы. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шаблонов. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. При укладке герметика лицевые кромки

конструкций рекомендуется защищать липкими лентами с целью предотвращения их загрязнения.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

В незавулканизированном состоянии смывается теплой водой. В вулканизированном состоянии удаляется механическим путем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Герметик «Акцент»-128 - экологически чистый продукт, не является опасным. При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Не употреблять внутрь! Материал пожаровзрывобезопасен.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить и транспортировать при температуре от +5° С до +35° С. Для морозостойкого герметика допускается до 7 циклов замораживания-размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до – 18° С, или однократное замораживание до - 18° С, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до + 22° С. Хранить в недоступном для детей месте.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Недопустим контакт с питьевой водой.
- Не рекомендуется применять в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%.
- Не рекомендуется применять герметик при температуре от 0° С до +5° С.