



Акриловый Герметик МАЛЯРНЫЙ ANTI-CRACK

ПРЕИМУЩЕСТВА

Совместим с большинством красок
Белоснежный цвет
Предотвращает растрескивание краски
и обесцвечивание краски
Отсутствие запаха
Применение внутри и снаружи помещений

ОПИСАНИЕ

Акриловый герметик МАЛЯРНЫЙ ANTI-CRACK - высококачественный герметик на основе акриловой дисперсии, окрашиваемый большинством красок на водной основе и на основе органических растворителей, предотвращающий их растрескивание и обесцвечивание краски.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловый герметик МАЛЯРНЫЙ ANTI-CRACK специально разработан для уплотнения соединений между различными строительными конструкциями и элементами отделки: лестницами, стенами, потолками, плинтусами, подоконниками, деревянными и металлическими оконными рамами, бетоном и кирпичной кладкой. Для использования внутри помещений. Допускается применение снаружи здания под навесом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все поверхности должны быть твердыми, чистыми, сухими, без смазочных веществ и пыли. Поверхности должны быть очищены от осыпающихся частиц. Высокопористые поверхности, такие как гипс, газобетон, известняк и т. д., должны быть грунтованы. Перед нанесением рекомендуется проверить адгезию герметика к материалам герметизируемой конструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Соединительный шов строительной конструкции должен иметь достаточную ширину, позволяющую компенсировать перемещение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	Акриловая дисперсия
Температура применения	От +5°C до + 40°C
Скорость отверждения	2 мм/24 часа
Плотность (ISO 1183-1)	1,61 г/мл
Относительное удлинение при разрыве (DIN 53505 / ISO 868)	200 %
Текучесть (ISO 7390)	< 2 мм
Морозостойкость при транспортировке	до -15°C
Деформативность шва, max	7,5 %
Твердость по Шору, шкала A (DIN 53505/ISO 868)	40
Время образование Поверхностной пленки (DBTM 16)	10 минут
Температура эксплуатации	От -20°C до +75°C
Предел прочности на растяжение (DIN 53504 S2)	0,70 Н/мм ²

(1) Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

смежных элементов. Глубина соединения должна иметь правильное соотношение с его шириной. Как правило, отношение глубины к ширине соединения составляет 1:1 при ширине соединения вплоть до 10 мм. При этом

ширина и глубина соединения должны быть не менее 5 мм. Для соединений шириной более 10 мм глубина равна третьей части ширины плюс 6 мм. Нанести защитную ленту вдоль элементов, предназначенных для обработки. Срезать носик картриджа, навинтить наконечник и обрезать его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Выдавить герметик непрерывной полосой, хорошо заполняя шов на 15%-25% выше уровня шва. Сразу после нанесения, произвести выравнивание путём заглаживания с применением воды. Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления при помощи ветоши и воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом с помощью скребков или шлифованием. Если материал не использован полностью, необходимо оставить использованный наконечник на открытом картридже. При последующем использовании картриджа, необходимо заменить наконечник.

ОКРАШИВАНИЕ

Акриловый герметик МАЛЯРНЫЙ ANTI-CRACK может быть окрашен после полного высыхания. Допускается применение красок на водной основе и на основе органических растворителей. Перед применением рекомендуется проверить совместимость с краской.

ОЧИСТКА

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи ветоши и воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом при помощи скребков или шлифованием.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 до +25°C. Срок годности 18 месяцев с даты производства.

УПАКОВКА

Картридж объемом 310 мл

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	12012273
Штрих-код	8711595204361
Количество в гофрокоробе, шт.	12
Количество на паллете, шт.	1248

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не подходит для применения в местах постоянного контакта с водой. Не подходит для поверхностей из полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, полиметилметакрилата, политетрафторэтилена, мягких пластмасс, неопрена и битумного материала.

Нанесение герметика вне помещений допускается только в ясную, сухую погоду. Герметик должен оставаться сухим в течение не менее 5 часов после нанесения.

Перед применением необходимо проверить продукт на совместимость с декоративным покрытием, если герметик будет выполнять декоративную функцию. Для достижения оптимального результата применения, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в цветопередаче разных партий связаны с технологией производства. Возможно незначительное изменение оттенка поверхности шва от воздействия УФ-излучения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием продукта необходимо ознакомиться с паспортом безопасности данного материала. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании Bostik. После вдыхания обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу. После контакта с кожей, как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу. После контакта с глазами промыть под проточной водой в течение нескольких минут. При проглатывании обратиться к врачу за консультацией.

ГАРАНТИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания Bostik гарантирует соответствие продукта техническим характеристикам в период срока его годности.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

