

Акриловый Герметик

МОМЕНТАЛЬНЫЙ WET-ON-WET

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность окраски сразу после нанесения
- Не обесцвечивает краску
- Превосходная адгезия без грунтования
- Отсутствие запаха

ОПИСАНИЕ

Акриловый герметик МОМЕНТАЛЬНЫЙ WET-ON-WET - высококачественный акриловый герметик, специально разработанный для окрашивания непосредственно после нанесения. Для уплотнения и заполнения соединений, швов, отверстий и трещин.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловый герметик МОМЕНТАЛЬНЫЙ WET-ON-WET разработан специально для уплотнения соединений между различными строительными конструкциями и элементами отделки: лестницами, стенами, потолками, плинтусами, подоконниками, деревянными и металлическими оконными рамами, бетоном и кирпичной кладкой. Для использования внутри помещений.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все поверхности должны быть твердыми, чистыми, сухими, без смазочных веществ и пыли. Поверхности должны быть очищены от осыпающихся частиц. Высокопористые поверхности, такие как гипс, газобетон, известняк и т. д., должны быть загрунтованы. Перед нанесением рекомендуется проверить адгезию герметика к материалам герметизируемой конструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Соединительный шов строительной конструкции должен иметь достаточную ширину, позволяющую компенсировать перемещение смежных элементов. Глубина соединения должна иметь правильное соотношение с его шириной. Как правило, отношение глубины к ширине соединения составляет 1:1 при ширине соединения вплоть до 10 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	Акриловая дисперсия
Температура применения	От +5 °С до +40 °С
Скорость отверждения	2 мм/24 часа
Плотность (ISO 1183-1)	0,71 г/мл
Морозостойкость при транспортировке	до -15 °С
Деформативность шва	7,5%
Твердость по Шору, шкала А (DIN 53505/ISO 868)	33
Время образование поверхностной пленки (DVTM 16)	2 минуты
Температура эксплуатации	От -20 °С до +75 °С
Предел прочности на растяжение (DIN 53504 S2)	0,52 Н/мм ²

(1) Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

При этом ширина и глубина соединения должны быть не менее 5 мм. Для соединений шириной более 10 мм глубина равна третьей части ширины плюс 6 мм. Нанести защитную ленту вдоль элементов, предназначенных для обработки. Срезать носик картриджа, навинтить наконечник и обрезать его в соответ-

ствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Выдавить герметик непрерывной полосой, хорошо заполняя шов на 15%-25% выше уровня шва. Сразу после нанесения, произвести выравнивание путём заглаживания с применением воды. Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления при помощи ветоши и воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом с помощью скребков или шлифованием. Если материал не использован полностью, необходимо оставить использованный наконечник на открытом картридже. При последующем использовании картриджа, необходимо заменить наконечник.

ОКРАШИВАНИЕ

Акриловый герметик МОМЕНТАЛЬНЫЙ WET-ON-WET может быть окрашен сразу после нанесения. При окрашивании широких соединений может произойти растрескивание краски при усадке герметика. Допускается применение красок на водной основе и на основе органических растворителей. Перед применением рекомендуется проверить совместимость с краской.

ОЧИСТКА

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи ветоши и воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом при помощи скребков или шлифованием.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 до +25°C. Срок годности 12 месяцев с даты производства.

УПАКОВКА

Картридж объемом 310 мл

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	12012272
Штрих-код	8711595204347
Количество в гофрокоробе, шт.	12
Количество на паллете, шт.	1248

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не подходит для применения в местах постоянного контакта с водой. Не подходит для поверхностей из полиэтилена, полипропилена, поликарбоната полиметилметакрилата, политетрафторэтилена, мягких пластмасс, неопрена и битумного материала.

Перед применением необходимо проверить продукт на совместимость с декоративным покрытием, если герметик будет выполнять декоративную функцию. Для достижения оптимального результата применения, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в цветопередаче разных партий связаны с технологией производства. Возможно незначительное изменение оттенка поверхности шва от воздействия УФ-излучения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием продукта необходимо ознакомиться с паспортом безопасности данного материала. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании Bostik. После вдыхания обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу. После контакта с кожей, как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу. После контакта с глазами промыть под проточной водой в течение нескольких минут. При проглатывании обратиться к врачу за консультацией.

ГАРАНТИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания Bostik гарантирует соответствие продукта техническим характеристикам в период срока его годности.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

