



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

БИТУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ GOODHIM 70/30

Назначение и область применения:

БИТУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ GOODHIM 70/30 используется для гидроизоляционных работ на кровле, в ходе укладки рулонных наплавляемых материалов, для подготовки оснований. Применяется для гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений, свай, конструкций из бетона, фундаментов. Рекомендован к использованию при ремонте гидроизоляционного ковра плоской или скатной мягкой кровли, при изготовлении кровельных материалов (например, стеклоизола или линокрома, битумных мастик), гидроизоляции трубопроводов. Подходит для обработки металлических элементов конструкций, шероховатых и пористых поверхностей, дерева, камня, бетона.

Основные свойства:

- Обеспечивает высокую степень защиты строительных конструкций и сооружений от негативного воздействия окружающей среды.
- Обладает хорошими адгезионными и гидрофобными свойствами.
- После отверждения образует твердое теплостойкое, но в то же время эластичное покрытие.
- Из него можно получить мастику или праймер, добавив растворители: нефрас, ацетон, бензин или другой органический растворитель.
- Технические характеристики:

Показатель	Значение	Единица измерения
Глубина проникновения иглы при 25°C	21-40	0,1 мм
Температура размягчения по кольцу и шару	70-80	°C
Растяжимость при 25°C, не менее	3,0	см
Растворимость, не менее	99,5	%
Изменение массы после прогрева, не более	0,5	%
Температура вспышки, не ниже	240	°C
Массовая доля воды	следы	

Способ применения:

1. Битум освобождают от упаковки и помещают в подходящую чистую емкость для нагрева. Для ускорения процесса плавления битума крупные фрагменты можно дополнительно расколоть на части.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

2. Нагревание производят в открытой емкости, избегая прямого контакта битума с огнем.

3. Расплавленный материал перемешивают в емкости и наносят на поверхность жесткой кистью или другим подходящим инструментом, наливом. Для грунтовки поверхности битум разбавляют органическими растворителями до необходимой консистенции.

4. Расход зависит от вида гидроизоляционных работ, толщины слоя гидроизоляционного покрытия и структуры материала гидроизолируемого основания.

Средний расход разогретого БИТУМА СТРОИТЕЛЬНОГО GOODHIM 70/30 составляет 1,5 – 2,0 кг/м².

Упаковка и фасовка:

бумажный мешок 20 кг.

Хранение и транспортировка:

БИТУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ GOODHIM 70/30 следует хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и не доступном для детей месте, удаленно от огня, источников тепла, обогревательных приборов, при температуре от -10°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента производства.

Меры безопасности:

При проведении работ соблюдать технику пожарной безопасности и безопасности труда.

Запрещается проводить работы вблизи открытого огня или нагревательных электроприборов. Необходимо иметь исправные средства пожаротушения и соответствующие средства защиты. Неукоснительно следуйте общей инструкции по технике пожарной безопасности.

Воспламенившийся битум гасят песком или пенным огнетушителем.

Не допускается попадание на кожу расплавленного битума. Если на коже нет повреждений, удалите битум ватным тампоном, пропитанным уайт-спиритом (или другим растворителем) и промойте большим количеством воды с мылом. При попадании разогретого битума на открытые участки тела можно получить термический ожог!

Состав:

Окисления остаточных продуктов нефтепереработки – сложная смесь углеводородов и их производных. Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 5775-008-03856078-2016.