



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

МАСТИКА РЕЗИНО-БИТУМНАЯ GOODHIM МБР-90

Назначение и область применения:

МАСТИКА РЕЗИНО-БИТУМНАЯ GOODHIM МБР-90 – мастика горячего применения с теплостойкостью +90°C, требующая предварительного подогрева. Используется для устройства рулонных битумных кровель, изоляции надземных и подземных трубопроводов (в том числе газо- и нефтепроводов). Может применяться в качестве антикоррозионной защиты железобетонных, металлических и других поверхностей.

Основные свойства:

- Отличные адгезионные характеристики.
- Высокая теплостойкость.
- Устойчивость к воздействию агрессивных сред.
- Хорошие показатели ударной прочности.
- Устойчивость к катодной поляризации и переходному сопротивлению.
- Минимальное водопоглощение.

Технические характеристики:

Показатель	Значение	Единица измерения
Теплостойкость в течение 5 часов, не менее	90	°C
Температура размягчения по КиШ	90	°C
Гибкость на стержне диаметром 10 мм без образования трещин, при температуре	-40	°C
Содержание пылевидного наполнителя, по массе	1,0 – 1,5	%
Глубина проникновения иглы при 25°C	35	0,1 мм
Растяжимость при 25°C	Не менее 3	см
Температура вспышки, не менее	240 – 300	°C
Водонасыщение за 24 часа	Не более 0,2	%

Способ применения:

1. Мастику следует наносить на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность.
2. Основание перед началом работ рекомендуется грунтовать при помощи ПРАЙМЕРА БИТУМНОГО GOODHIM.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



3. Освободите мастику горячего применения от упаковки.
4. Поместите ее в сухую чистую емкость.
5. Нагревание рекомендуется производить до температуры 160-180°C.
6. После разогрева перемешайте мастику до получения однородной массы.
7. Наносите любым удобным для вас способом: кистью или шпателем.
8. **Средний расход** составляет от 1,0 до 3,0 кг/м²

Упаковка и фасовка:

Стандартная упаковка – четырехслойный бумажный мешок, 30 кг.

Хранение и транспортировка:

Хранить МАСТИКУ РЕЗИНО-БИТУМНУЮ GOODHIM МБР-90 следует в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от -10°C до +25°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента производства.

Меры безопасности:

При работе с мастикой вблизи открытого огня или нагревательных электроприборов необходимо иметь исправные средства пожаротушения и соответствующие средства защиты. Неукоснительно следуйте общей инструкции по технике пожарной безопасности.

При попадании мастики на открытые участки тела следует удалить ее ватным тампоном, пропитанным уайт-спиритом (или другим растворителем), и промыть большим количеством воды с мылом.

Работы с мастикой рекомендуется производить в резиновых перчатках.

Беречь от детей.

Состав:

Многокомпонентная масса, состоящая из нефтяного битума, резиновой крошки и пластификатора. Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 5775-008-03856078-2016.