



Грунт для шлифовки аэрозоль

Washprimer Spray

RX P-04



Грунт для шлифовки в аэрозольном баллоне применяется для грунтования алюминия, черной, оцинкованной и нержавеющей стали, а также “протертых” до металла (шлифованных) покрытий. Материал обеспечивает адгезию лакокрасочного покрытия и защиту металла от коррозии. Может перекрываться эмалями без дополнительной обработки. При необходимости на Грунт для шлифовки RX P-04 может быть нанесен акриловый грунт-выравниватель.

EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 680 g/l, VOC limit 840 g/l

Цвет: серый

Номинальный объем: 520 мл

BLACK EDITION
fast & easy



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P320-400 или матирующим полотном красного цвета, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P320-400, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивом P320-400, обезжиривание

Перед применением баллон встряхнуть!

Нанесение

Дистанция	20-25 см
Число слоёв	1-2
Межслойная выдержка	3-5 мин
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 10-20 мин

Обработка (при необходимости)*

Сухое шлифование абразив P400-P600

Шлифование с водой абразив P800-P1000

Последующие покрытия: акриловые грунты, акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Нельзя наносить ПЭ-шпатлёвки!

Срок годности 24 месяца



5'



x 1-2



3'-5'



10'-20'/20°C



*

P400-P600



*

P800-P1000