



Грунт по пластмассе 5+1 Plastic Plus

RX P-06



Двухкомпонентный грунт по пластмассе предназначен для устранения дефектов деталей из пластика. Характеризуется отличной адгезией к пластмассе. Возможно применение методом "мокрый по мокрому".

Цвет: серый

Фасовка: 0,8 л



Подложки, подготовка поверхности

Пластмасса – обезжирить, обработать матирующим полотном красного цвета, обезжирить

Пропорции смешивания

По объёму

По массе

Грунт по пластмассе 5+1 RX P-06	100 мл	100 г
Отвердитель для грунта по пластмассе RX H-12	20 мл	11 г
Разбавитель для акриловых ЛКМ		
RX T-01, RX T-02	15 мл	8 г

Нанесение

Жизнеспособность	4 часа при +20°C
Вязкость распыления (B3-4)	17"-21" при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,5 мм
Давление	2,0-4,0 бар
Число слоёв	1-2 (1)*
Межслойная выдержка	5 мин
Толщина одного слоя	20-30 мкм
Теоретический расход	1 л на 7,5 м ² (50 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°C	30 мин*
Воздушная сушка при +20°C	4 часа (30 мин)

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-P500
Шлифование с водой	абразив P600-P1000

Последующие покрытия: акриловые, базовые эмали

Срок годности 24 месяца

*В скобках указаны значения для нанесения методом "мокрый по мокрому".



RX P-06
RX H-12



4h/20°C



17"-21"/20°C
RX T-01, RX T-02 P = 2,0-4,0 bar
15%



Ø 1,3-1,5 mm
x1-2



5'



30'/60°C
4h/20°C



P320-P500



P600-P1000