

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

GLAXS A+B

Описание:

Двухкомпонентный клей нового поколения не желтеющий под воздействием солнечных лучей. Это прозрачная смола не содержит растворителей, с низкой вязкостью и средним временем реакции. Высокая степень проникновения в материал обеспечивает превосходную адгезию. Клей может отвердевать при температуре 0°C. Мы предлагаем использовать данный продукт на материалах белого цвета, когда необходима гарантия стабильности цвета под воздействием солнечных лучей. Клей GLAXS полностью невидимый, он не изменяет цвет и не оставляет темных следов (ореолов) вокруг шва.

Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.

Возьмите необходимое количество по весу двух компонентов из банки А и банки В в соотношении 100 частей из банки А и 45 частей из банки В.

Во время смешивания используйте чистые инструменты на основе пластика или дерева. Металлические инструменты могут негативно повлиять на реакцию и характеристики клея после отверждения.

Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.

Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банки.

Используйте защитные перчатки и защитные очки во время работы.

Закройте банки после использования.



www.tenax-shop.ru

Шаг 1



Шаг 2



Шаг 3



Шаг 4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при 25°C 20 Па*с	Тиксотропичная паста
Вязкость при 25°C 20 Па*с	Вязкая жидкость
Плотность часть А / часть В при 25°C гр./см3	1.3 / 1.13
Внешний вид часть А	Прозрачная паста
Внешний вид часть В	Прозрачная жидкость
Пропорции клея/отвердителя	100 + 45
Время желатизации при 25°C мин. (100гр. А + 45гр. В)	8-10
Твёрдость по Шору D (1) ASTM D 2240	74-76
Температура стеклования Tglass (ASTM E1545) (1)	Не определена
Тест на отрыв стекловолокну от мрамора (ASTM D3167)	1,0 N/mm
Сила адгезии на мраморе (ASTM D4541) (1)	9 Мпа
Сила адгезии на стекле (ASTM D4541) (1)	10 Мпа
Тест в климатической камере Qsun, (ASTM D904), 3 года на открытом воздухе, свет+дождь+ тепловой удар	Пройден, клеевое соединение не разрушено
Тест на пожелтение в ксеноновой камере, 3 года (ISO11341)	Нет изменений
Минимальная температура реакции	+1°C
Минимальная температура эксплуатации	-25°C
Максимальная температура эксплуатации	+60°C
Время полного отверждения при 25°C (можно шлифовать, полировать, резать)	80-90 мин

(1): После отверждения при 50 ° C через 12 часов.

*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. www.astm.org

Срок годности

Срок хранения продукции 1 год при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель — химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.