



# goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: [prom@goodhim.com](mailto:prom@goodhim.com)

## ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ GOODHIM GP1

### **Назначение и область применения:**

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ GOODHIM GP1 разработан для поверхностей жилых и производственных помещений, предназначенных для дальнейшей отделки штукатуркой механического и ручного нанесения. Подходит для любой дальнейшей отделки как относительно гладких, так и мелкопористых поверхностей: гипсокартон, гипс, кирпич, цемент, пенобетон внутри и снаружи жилых помещений, а также в подвалах, цокольных этажах, банях, саунах, бассейнах, кухнях, складах — помещениях с повышенной влажностью. Рекомендован для слабо впитывающих оснований.

### **Основные свойства:**

- Имеет высокую проникающую способность.
- Укрепляет основание и связывает пыль.
- Уменьшает расход отделочных материалов.
- Делает однородным и уменьшает водопоглощение основания.
- Обеспечивает стойкое сцепление поверхности и отделочных материалов.
- Обладает ярко выраженными антисептическими свойствами.
- Экологически чистый.

### **Способы применения:**

1. Покрываемую грунтом поверхность очистить от отслаивающихся участков, пыли, грязи и других веществ, ухудшающих адгезию.
2. Перед применением грунт тщательно перемешать. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания.
3. Наносить на сухую подготовленную поверхность краскопультом, широкой кистью или валиком. В большинстве случаев достаточно одного грунтовочного слоя. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение второго грунтовочного слоя, с межслойной сушкой не менее 1 часа.
4. Работы производить при температуре не ниже +5 °С
5. **Расход:** 70 -120 г/м<sup>2</sup>. Зависит от способа нанесения и типа поверхности.
6. **Время высыхания** каждого слоя при температуре 20°С от 1 до 2 часов. При пониженных температурах время высыхания увеличивается.

### **Упаковка и фасовка:**

Пластиковые канистры 5, 10 и 20л.



**Хранение и транспортировка:**

Хранить в оригинальной неповрежденной заводской упаковке, защищенной от влаги, прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C. Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже – 40°C. Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления, без вскрытия первичной упаковки.

**Меры безопасности:**

Грунт при эксплуатации и хранении не выделяет вредных веществ в концентрациях, опасных для организма человека. Не работать при температуре ниже +5 °С. При попадании в глаза, на кожу, слизистые оболочки — промыть теплой водой. Относится к негорючим веществам. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

**Состав:**

Водная дисперсия полимерных вяжущих материалов не менее 10%, модифицирующие добавки в том числе МЭГ не менее 5%, антисептические добавки не менее 1%. Активного латекса не менее 10 %. Продукт сертифицирован.

**Произведено:** по ТУ2316-003-03856078-2016.