



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ВОДОЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ КАМНЯ GOODHIM GIDROSTOP

Назначение и область применения:

Водозащитная пропитка разработана для наружных и внутренних работ в качестве самостоятельной защиты от влаги и ее разрушающего воздействия любых минеральных строительных материалов: бетона и штукатурки, керамического и силикатного кирпича, композитной фасадной плитки (стилизованной под кирпич и камень), газобетона и газосиликатных блоков, природного и искусственного камня.

Идеально подходит в качестве влагоизолирующей пропитки под краски и эмали на **органических растворителях**.

Рекомендована для применения на следующих объектах:

- дома, коттеджи, садовые и дачные домики из минеральных материалов;
- садовые строения, дачные бытовки, постройки, кирпичные дома;
- отмостки и дорожки с уклоном, цокольные этажи жилых и не жилых зданий;
- минеральные фасады, стены, декоративные колонны;
- кирпичные и бетонные заборы, ограды, столбы;
- мокрые помещения в жилых домах (кухня, ванна, туалет, бойлерная, котельная).

Основные свойства:

- Не имеет запаха
- Содержит биоциды препятствующие развитию грибка и плесени.
- Экологически безопасна.
- Придает водоотталкивающие свойства минеральным поверхностям.
- Обладает высокой проникающей способностью.
- Существенно повышает влагостойкость и морозостойкость минеральных оснований.
- Придает коррозионную стойкость железобетонным конструкциям.
- Облегчает удаление водорастворимых загрязнений с поверхности.
- Придает поверхности водоотталкивающие свойства.
- Не изменяет внешний вид защищаемого материала и его паропроницаемость.
- Защищает от разрушающего воздействия воды.
- Придаёт поверхности грязеотталкивающие свойства.
- Характеризуется стойкостью к вымыванию на вертикальных поверхностях.

Способ применения:

1. Основание должно быть сухим, очищенным от грязи, пыли, жиров, масел, остатков старых покрытий.
2. Пропитка готова к применению, перед нанесением перемешать.
3. Для нанесения пропитки можно использовать классические кисть, валик, а также аппарат пневматического распыления.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



4. Рекомендуется обработка в 1-2 слоя, с интервалом 10-20 минут.
5. Температура нанесения: от +5 до +30°C.
6. **Расход** гидрофобной пропитки — 0,1-0,3л/м² в зависимости от вида поверхности.
7. **Время высыхания** при температуре +20°C составляет 8-12 часов.

Очистка инструмента:

После окончания работ инструмент сразу промыть водой.

Упаковка и фасовка:

Пластиковая канистра 5, 10 л.

Хранение и транспортировка:

Хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от тепла и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 36 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности:

Продукт пожаро-, экологически и взрывобезопасен. При попадании на кожу и слизистые загрязненные участки обильно промыть водой. Беречь от детей!

Состав:

Представляет собой водный раствор силиконовой эмульсии с функциональными добавками, биоцидами. Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 2229-006-03856078-2016.