



Acryl Sealer

акриловый грунт

RX F-02



Однокомпонентный акриловый грунт предназначен для выравнивания и изоляции ремонтируемых участков. Отличается коротким временем сушки.

Цвет: серый, чёрный.

Плотность: 1,5 г/см³. **Фасовка: 1 кг; 3,7 кг.**

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Washprimer CF или EP primer

Пропорции смешивания

По объёму

По весу

акриловый грунт RX F-02 G/B	100 мл	100 г
разбавитель для акриловых ЛКМ		
RX T-01, RX T-02	25 мл	15 г

Нанесение

Вязкость распыления (ВЗ-4).	25"-30" при +20°C
Диаметр сопла	1,6-1,8 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	2-3
Рекомендуемая толщина	60-100 мкм
Теоретический расход	1 л на 8 м ² (100 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	30 мин
Форсированная сушка при +60°C.	15 мин

Обработка

Сухое шлифование.	абразив P320-P400
Шлифование с водой	абразив P600-P1000

Последующие покрытия: акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности. 24 месяца



25°-30°/20°C
RX T-01, RX T-02
15-25%



Ø 1,6-1,8 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2-3=60-150 мкм



5'



15°/60°C
30°/20°C



P320-400



P600-P1000