

0220 Малярная лента 90 °C



Структура:

Носитель: крепированная бумага

Адгезив: натуральный каучук

Описание:

Данная лента особо рекомендована для использования в авторемонтных работах, а также в аэрокосмической промышленности и кораблестроении. Во время сушки в камере выдерживает до 110 °C.

Сферы применения:

Автостроение, авиастроение, судостроение

Технические особенности:

Подходит для различных поверхностей, не оставляет следов, подходит для работ внутри помещений, подходит для всех видов красок, 90 °C

Достоинства:

- Температурная устойчивость: 90 °C (60 мин) и 110 °C (30 мин)
- Подходит для всех видов красок
- Не оставляет следов
- Хорошо ложится на неровности
- Не рвется при снятии

Технические данные:

Характеристики	Значение	Погрешность	Тест
Общая масса	92 г/м ²	± 8 %	ISO 536
Толщина	125 микрон	± 10 %	AFERA 5006
Прочность на растяжение в напр. движ.	> 28 Н/см		AFERA 5004
Удлинение при разрыве в напр. движ.	> 8 %		AFERA 5004
Адгезия к стальной пластине	> 2,2 Н/см		AFERA 5001

Доступные цвета:

желтый

Срок хранения:

12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке при 23 °C и максимальной относительной влажности воздуха 50 %.

Сноска:

Выше приведены цифры для ознакомления, и они не могут рассматриваться как гарантии. Клиентам рекомендуется проверить материалы, чтобы определить пригодность к предназначенному использованию.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

All statements technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of the use of or the inability to use the product. Before using, users shall determine the suitability of the product for their intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of seller and manufacture.