



Наименование: Грунт-концентрат «Водостоп-силикон»

Состав: Силиконовая дисперсия, модифицирующие добавки.

Описание товара: Предназначена для создания водоотталкивающего паропроницаемого слоя. Рекомендуется для грунтования внутренних и наружных поверхностей стен, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

- обеспечивает быстрое формирование водоотталкивающих свойств для многих пористых материалов;
- сохраняет способность обработанных конструкций к пропусканию газов и паров;
- защищает поверхность от проникновения влаги внутрь материала;
- предотвращает образование высолов на кирпиче, штукатурке;
- имеет хорошую глубину проникновения в поверхность;
- высокую устойчивость к щелочам;
- укрепляет поверхность.

В зависимости от пористости поверхности грунт разбавляется водой в соотношении:

Разбавление водой (водостоп-силикон/вода)	Назначение
1:2 - 1:4*	для плотных поверхностей
1:7 - 1:10*	для пористых поверхностей
1:0,5 - 1:1*	создание гидроизолирующего слоя (в этом случае не допускается последующее окрашивание ЛКМ)

* Точное соотношение разбавления и расход полученного раствора зависят от конструкционного материала и от метода нанесения (например, кистью, распылением или обливом). Необходимо обратить внимание на равномерность нанесения грунтовки (без пропусков и подтёков).

Свойства и особенности: Защищает поверхность от проникновения влаги внутрь материала; предотвращает образование высолов на кирпиче, штукатурке; сохраняет способность обработанных конструкций к пропусканию газов и паров; имеет хорошую глубину проникновения в поверхность; высокую устойчивость к щелочам; укрепляет поверхность; обеспечивает быстрое формирование водоотталкивающих свойств для многих пористых материалов.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и грязи.

Расход: 120 г/м²

Способ нанесения: Наносится кистью, валиком или краскопультом до

	полного насыщения поверхности. Наносится на пористые, способные впитывать воду материалы: бетон, кирпич, асбест, природный песчаник и минеральные штукатурки, шифер, гипсокартон, известняковые блоки.
Время высыхания:	При температуре выше +20°C поверхность приобретает гидрофобные свойства через 24 часа.
Плотность:	1 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Не замораживать. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-031-32998388-2012 с изм.1