



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ПЕРГАМИН GOODHIM П-300

Назначение и область применения:

ПЕРГАМИН GOODHIM П-300 - это рулонный беспокровный изоляционный материал, предназначенный для использования в качестве защиты строений и конструкций от нежелательной влаги и конденсата, утеплитель – от промерзания и дальнейшего разрушения. ПЕРГАМИН GOODHIM П-300 применяется в качестве пароизолирующего слоя кровельного покрытия, для защиты утеплителя от влаги в банях, в хозяйственных и бытовых постройках, для пароизоляции стен и пола, может использоваться в качестве упаковочного или укрывного материала, для изоляции труб при прокладке теплотрасс. Рекомендован для применения в малоэтажном строительстве для защиты сруба перед креплением гидроизоляции и вагонки.

Основные свойства:

- Недорогой.
- Прост в укладке.
- Легок в транспортировке и хранении.
- Обладает высокой пластичностью и прочностью.
- Устойчив к перепадам температур.
- Тепло и морозоустойчив.
- Не токсичен.
- Технические характеристики:

Показатель	Значение	Единица измерения
Площадь рулона	15	м ²
Масса основы	150-170	г/м ²
Справочная масса рулона	3	кг
Водопоглощение, не более	10	% по массе
Температура гибкости на брусе радиусом 10 мм, не ниже	+20	°C

Способ применения:

1. Пергамин приклеивается на холодную или горячую битумную мастику.
2. Допускается механическая фиксация материала с последующим нанесением битумной мастики на места фиксации.



Упаковка и фасовка:

Рулон 15 м2.

Хранение и транспортировка:

Хранение и транспортировка материала ПЕРГАМИН GOODHIM П-300 допускается только в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Меры безопасности:

Отличается высокой горючестью и легко воспламеняется. При работе с материалом следует соблюдать меры пожарной безопасности.

Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244.

Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402.

Группа распространения пламени РП4 по ГОСТ Р 51032.

Состав:

Картон плотностью 150-170 г/м2, пропитанный нефтяными битумами.

Произведено: по ТУ 5774-001-503806122701-2009.